

⑫

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

④⑤ Veröffentlichungstag der Patentschrift: **16.05.90**

⑤① Int. Cl.⁵: **C 08 F 2/50, G 03 F 7/028**

⑦① Anmeldenummer: **87810226.8**

⑦② Anmeldetag: **09.04.87**

⑤④ **Flüssige Photoinitiatorgemische.**

③⑩ Priorität: **15.04.86 CH 1487/86**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.10.87 Patentblatt 87/43

④⑤ Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
16.05.90 Patentblatt 90/20

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

⑤⑥ Entgegenhaltungen:
EP-A-0 122 223
US-A-3 715 293

⑦③ Patentinhaber: **CIBA-GEIGY AG**
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel (CH)

⑦② Erfinder: **Berner, Godwin, Dr.**
Sommerhalde 5
CH-4102 Binningen (CH)
Erfinder: **Sitek, Franciszek, Dr.**
Grossmattweg 11
CH-4106 Therwil (CH)
Erfinder: **Hüsler, Rinaldo, Dr.**
Route du Confin 52
CH-1723 Marly (CH)

EP 0 242 330 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft flüssige Gemische von Photoinitiatoren. Es handelt sich dabei um Lösungen von Titanocenverbindungen in flüssigen Photoinitiatoren vom Ketaltyp. Die Erfindung betrifft weiterhin photohärtbare Zusammensetzungen, die solche flüssige Photoinitiatorgemische enthalten.


Titanocenverbindungen mit fluoraromatischen Resten sind aus der EP-A-122,223 als sehr wirksame Initiatoren für die Photopolymerisation ethylenisch ungesättigter Verbindungen bekannt. Die dort beschriebenen Verbindungen sind alle fest und in den üblichen photopolymerisierbaren Verbindungen bzw. Gemischen sehr schwer löslich. Es besteht ein Bedarf an leicht löslichen oder flüssigen Photoinitiatoren mit hoher Wirksamkeit. Es wurde nun gefunden, dass eine Kombination von Titanocen-Initiatoren mit flüssigen Photoinitiatoren vom Ketal- oder Acetaltyp zu flüssigen Initiatoren mit ausserordentlich hoher Wirksamkeit führt. Als flüssige Photoinitiatoren vom Acetal- oder Ketaltyp eignen sich besonders Benzilketale, 4-Aroyl-1,3-dioxolane sowie Dialkoxyacetophenone.

Photoinitiatoren vom Typ der Benzilketale sind bekannt aus der US-A-3,715,293, der DE-B-2,232,365, der GB-B-1,390,006 oder der EP-A-2707. Unter den dort beschriebenen Verbindungen finden sich sowohl feste wie flüssige Verbindungen. Erfindungsgemäss werden nur die flüssigen Ketale verwendet, wobei auch Ketale verwendet werden, die bisher noch nicht bekannt waren. Photoinitiatoren vom Typ der 4-Aroyl-1,3-dioxolane sind bekannt aus der EP-A-108,037. Die meisten dieser Verbindungen sind flüssig.

Photoinitiatoren vom Typ der α -Dialkoxyacetophenone sind bekannt aus der US-A-3,715,293. Die meisten dieser Verbindungen sind ebenfalls flüssig.

Die Erfindung betrifft flüssige Photoinitiatorgemische, bestehend aus

A) 70–99,9 Gew.-% mindestens eines flüssigen Acetal- oder Ketal- Photoinitiators ausgewählt aus A₁) einer Verbindung der Formel I,



I

30 worin

Ar¹ und Ar² unabhängig voneinander Phenyl oder durch C₁–C₄-Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind,

R¹ C₄–C₂₀-Alkyl, C₃–C₁₀-Alkenyl, C₇–C₁₀-Phenylalkyl, eine Gruppe –CH(R³)–COOR⁴, –R⁵–X, –[CH(R³)–CH(R¹⁰)_mO]30–R⁶ oder Tetrahydrofurfuryl darstellt, worin

35 R³ und R¹⁰ unabhängig voneinander Wasserstoff oder Methyl sind,

R⁴ C₁–C₂₀-Alkyl, C₃–C₅-Alkenyl oder C₃–C₈-Alkoxyalkyl ist

R⁵ C₂–C₁₀-Alkylen bedeutet,

X Halogen, –COOR⁴, –OR⁴ oder –NR⁷R⁸ bedeutet, wobei R⁷ C₁–C₁₂-Alkyl, Allyl, Benzyl, Cyclohexyl,


40 C₂–C₄-Hydroxyalkyl oder C₃–C₈-Alkoxyalkyl bedeutet, R⁸ Wasserstoff ist oder eine der für R⁷ gegebenen Bedeutungen hat oder R⁷ und R⁸ zusammen, C₃–C₇-Alkylen bedeuten, das durch O, S oder NR⁹ unterbrochen sein kann und R⁹ C₁–C₄-Alkyl, C₂–C₄-Hydroxyalkyl oder 2-Cyanoethyl bedeutet,

m ein Wert von 1 bis 30 ist und

R₆ C₁–C₂₀-Alkyl, C₃–C₅-Alkenyl, C₃–C₈-Alkoxyalkyl, C₇–C₂₂-Alkylphenyl oder C₂–C₂₀-Alkanoyl bedeutet, und

45 R² C₁–C₃-Alkyl ist oder eine der für R¹ angegebenen Bedeutungen hat oder

A₂) einer Verbindung der Formel II,



II

50

55 worin

R¹¹ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder C₁–C₄-Alkoxy substituiertes C₁–C₁₀-Alkyl oder C₇–C₁₀-Phenylalkyl bedeutet,

R¹² Phenyl, 2-Furyl oder Trichlormethyl ist oder eine der für R¹¹ gegebenen Bedeutungen hat, oder R¹¹ und R¹² zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden,

60 R¹³ C₁–C₄-Alkyl, Phenyl oder durch eine oder mehrere Reste Cl, C₁–C₄-Alkyl oder C₁–C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl bedeutet,


R¹⁴ Wasserstoff oder C₁–C₄-Alkyl bedeutet,

R¹⁵ Wasserstoff, C₁–C₄-Alkyl, Phenyl oder Trichlormethyl bedeutet,

65 R¹⁶ Wasserstoff, Chlor, C₁–C₄-Alkyl oder, C₁–C₄-Alkoxy bedeutet, oder

EP 0 242 330 B1

A₃) einer Verbindung der Formel III,



III

worin

Ar³ Phenyl oder durch C₁—C₄-Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl ist,


R¹⁷ Wasserstoff, C₁—C₈-Alkyl oder C₅—C₈-Cycloalkyl ist,

R¹⁸ C₁—C₈-Alkyl oder C₃—C₈-Alkoxyalkyl ist und

R¹⁹ eine für R¹⁸ gegebenen Bedeutungen hat, und

B) 0,1—30 Gew.-% eines Titanocen-Photoinitiators, ausgewählt aus


B₁) einer Verbindung der Formel IV



IV

worin

R²¹ und R²² unabhängig voneinander ein unsubstituiertes oder durch C₁—C₄-Alkyl, Chlor, Phenyl oder Cyclohexyl substituiertes Cyclopentadienyl- oder Indenyl-Anion bedeuten oder R²¹ und R²² zusammen ein zweiwertiges Bis-cyclopentadienyl-Anion der Formel V bedeuten,



V

worin

Z Methylen, Di- oder Trimethylen, C₂—C₁₂-Alkyliden, C₅—C₇-Cycloalkyliden, —Si(R²⁵)(R²⁶)- oder —Sn(R²⁵)₂- bedeutet und

R²⁵ und R²⁶ C₁—C₁₂-Alkyl, Phenyl oder Benzyl bedeuten,

R²³ den einwertigen Rest eines 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ringes bedeutet, der in mindestens einer ortho-Position zur Bindung an das Ti-Atom durch Fluor substituiert ist und ausserdem durch eine oder mehrere der Gruppen Halogen, C₁—C₁₂-Alkyl, C₁—C₁₄-Alkoxy, C₂—C₁₀-Alkoxyycarbonyl, Aminocarbonyl mit bis zu 12 C-Atomen oder durch eine primäre, sekundäre oder tertiäre Amino- oder Aminoalkylgruppe mit bis zu 20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Amoniumalkylgruppe mit bis zu 30 C-Atomen substituiert sein kann,

R²⁴ eine der für R²³ angegebenen Bedeutungen hat oder C₂—C₁₂-Alkyl, unsubstituiertes oder im Phenylrest durch Halogen oder C₁—C₄-Alkyl, C₁—C₁₄-Alkoxy, Di-(C₂—C₄-alkyl)-amino oder eine quartäre Ammoniumgruppe substituiertes Phenylalkyl mit 2—5 C-Atomen im Alkinrest oder eine Gruppe —N₃, —CN, —Si(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶) oder —Sn(R²⁵)₃ bedeutet, oder

R²³ und R²⁴ zusammen einen Rest der Formel VI bedeuten,




VI

worin

Q ein carbocyclischer oder 5- oder 6-gliedriger heterocyclischer aromatischer Ring ist, der in 2-Stellung zur Y-Gruppe an das Titan-Atom begunden ist und in 3-Stellung durch Fluor substituiert ist und als weitere Substituenten C₁—C₁₄-Alkyl, Halogen, C₁—₄-Alkoxy, Di(C₁—C₄-alkyl)amino oder eine quartäre C₃—C₂₀-Ammoniumgruppe enthalten kann,

Y Methylen, C₂—C₁₂-Alkyliden, C₅—C₇-Cycloalkyliden, eine direkte Bindung oder eine Gruppe —NR²⁷—, —O—, —S—, —SO—, —SO₂—, —CO—, —Si(R²⁵)(R²⁶)- oder —Sn(R²⁵)₂- bedeutet und R²⁷ Wasserstoff, C₁—C₁₂-Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl, TolyI oder Benzyl bedeutet, oder

B₂) einer Verbindung der Formel VII,



VII

worin

R²¹ und R²² die oben genannte Bedeutung haben,

R^{28} den einwertigen Rest eines 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ringes bedeutet, der mindestens einer ortho-Position zur Bindung an das Ti-Atom durch $-\text{CF}_3$, substituiert ist und ausserdem durch eine oder mehrere der Gruppen Halogen, C_1-C_{12} -Alkyl, C_1-C_{14} -Alkoxy, C_2-C_{10} -Alkoxy-carbonyl oder Aminocarbonyl oder durch eine primäre, sekundäre oder tertiäre Amino- oder Aminoalkylgruppe mit bis zu 20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Ammoniumalkylgruppe mit bis zu 30 C-Atomen substituiert sein kann, und

R^{29} eine der für R^{28} gegebenen Bedeutungen hat oder C_2-C_{12} -Alkyl, unsubstituiertes oder im Phenylrest durch Halogen oder C_1-C_4 -Alkyl substituiertes Phenylalkyl mit 2–5 C-Atomen im Alkinrest oder Halogen oder eine Gruppe $-\text{Si}(\text{R}^{25})_3$, $-\text{Si}(\text{R}^{25})_2(\text{R}^{26})$, $-\text{Sn}(\text{R}^{25})_3$, $-\text{OH}$, C_1-C_{10} -Alkoxy, C_6-C_{10} -Aryloxy, unsubstituiertes oder mit Halogen substituiertes C_1-C_6 -Acyloxy, $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, $-\text{NCO}$ oder $-\text{NCS}$ bedeutet.

Wenn in Formel I R^1 oder R^2 C_4-C_{20} -Alkyl bedeutet, so kann dies unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl sein, wie z.B. n-Butyl, iso-Butyl, iso-Pentyl, n-Hexyl, 2-Ethylbutyl, iso-Heptyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, n-Decyl, n-Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl oder Eicosyl. Bevorzugt ist R^1 als Alkyl ein Alkylrest mit 4–18 insbesondere 4–16 C-Atomen.

R^4 und R^6 als C_1-C_{20} -Alkyl können dieselben Bedeutungen wie R^1 oder R^2 haben, darüber hinaus aber auch Methyl, Ethyl, n-Propyl oder iso-Propyl sein.

R^1 , R^2 , R^4 und R^6 als C_3-C_5 -Alkenyl können z.B. Alkyl, Methallyl, 2-Butenyl oder 2-Methyl-2-butenyl sein.

R^1 und R^2 als C_3-C_{18} -Alkenyl können darüber hinaus auch z.B. 2-Hexenyl, 2-Octenyl oder Oleyl sein. R^4 und R^6 als C_3-C_8 -Alkoxyalkyl können z.B. 2-Methoxyethyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Butoxyethyl, 2-Isohexyloxyethyl, 2-Ethoxypropyl, 2-Isopropoxypropyl oder 2-Ethoxybutyl sein.

R^1 und R^2 als C_7-C_{10} -Phenylalkyl können z.B. Benzyl, 1-Phenylethyl, 2-Phenylethyl, 2-Phenylpropyl oder 2-Phenylbutyl sein.

R^6 als C_7-C_{22} -Alkylphenyl kann z.B. 3-Methylphenyl, 3,5-Dimethylphenyl, 4-Isopropylphenyl, 4-tert-Butylphenyl, 4-Octylphenyl, 2,4-Dioctylphenyl, 4-Nonylphenyl, 4-Decylphenyl, 4-Dodecylphenyl oder 3-Pentadecylphenyl sein.

R^6 als C_2-C_{20} -Alkanoyl kann z.B. Acetyl, Propionyl, Butyryl, Hexanoyl, Octanoyl, Decanoyl, Lauroyl, Stearoyl oder Eicosanoyl sein.

X als Halogen kann z.B. Cl oder Br sein. X als Aminrest $-\text{NR}^7\text{R}^8$ kann z.B. Ethylamino, Dodecylamino, Dimethylamino, Dibutylamino, N-Methyl-butylamino, Di(2-ethylbutyl)amino, Di(2-hydroxyethyl)amino, Di(2-methoxyethyl)amino, Allylamino, Diallylamino, N-Methyl-benzylamino, N-Methyl-cyclohexylamino, N-Hydroxyethyl-cyclohexylamino, Di(2-butoxyethyl)amino, Pyrrolidino, Piperidino, Morpholino, Piperazino, 4-Methylpiperazino, 4-Hydroxyethylpiperazino oder 4-Cyanethylpiperazino sein.

R^5 kann unverzweigtes oder verzweigtes C_2-C_{10} -Alkyl sein, wie z.B. 1,2-Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Hexamethylen, Octamethylen, 1,2-Propylen, 2,2-Dimethyltrimethylen oder 2,4,4-Trimethylhexamethylen. Vorzugsweise ist R^5 C_2-C_4 -Alkyl, insbesondere 1,2-Ethylen.

Wenn R_1 ein Rest $-\text{CH}(\text{R}^3)-\text{CH}(\text{R}^{10})-\text{O}-\text{R}^6$ ist, so handelt es sich um Reste von oxyalkylierten Alkoholen, Alkylphenolen oder Fettsäuren. Diese Reste können von einheitlichen Verbindungen stammen, z.B. wenn m klein ist und R^6 niedrig ist. Wenn jedoch m grösser ist und R^6 ein höherer Alkylrest oder Alkylphenylrest ist, so sind diese oxyalkylierten Verbindungen meist nur als Gemische erhältlich. In diesen technischen Gemischen können sowohl Verbindungen mit unterschiedlichem m als auch mit unterschiedlichem R^6 vorliegen. Bei Verwendung solcher technischer Gemische zur Herstellung der Ketale der Formel I erhält man entsprechende Ketalgemische, in denen m und R^6 nur als Durchschnittswert definiert werden können.

Bevorzugt ist R^1 C_4-C_{18} -Alkyl, C_3-C_5 -Alkenyl, $-\text{CH}_2\text{COOR}^4$, $-\text{R}^5\text{X}$, $-\text{CH}(\text{R}^3)-\text{CH}_2\text{O}-\text{R}^6$ oder Tetrahydrofuryl, wobei R^3 H oder CH_3 ist, R^4 C_1-C_{18} -Alkyl, Allyl oder C_3-C_6 -Alkoxyalkyl ist, R^5 C_2-C_4 -Alkyl ist, X Halogen, $-\text{COOR}^4$, $-\text{OR}^4$ oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2–12 C-Atomen bedeutet, m 1–25 und R^6 C_1-C_{18} -Alkyl oder $\text{C}_{12}-\text{C}_{22}$ -Alkylphenyl bedeutet.



















Besonders bevorzugt ist R^1 ist R^1 C_4-C_{16} -Alkyl, $-\text{CH}_2\text{COO}(\text{C}_1-\text{C}_4\text{-Alkyl})$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{X}$ oder $-\text{CHCH}_2\text{O}-\text{R}^6$, wobei X Chlor, C_1-C_6 -Alkoxy oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2–8 C-Atomen bedeutet, m ein Wert von 2–20 ist und R^6 C_8-C_{16} -Alkyl oder $\text{C}_{13}-\text{C}_{16}$ -Alkylphenyl ist.

Als tertiäre Aminogruppe kann X eine offenkettige oder cyclische Aminogruppe sein, wie z.B. Dimethylamino, N-Methyl-cyclohexylamino, Morpholino oder Piperidino.




























R^2 ist bevorzugt Methyl oder hat eine der für R^1 gegebenen Bedeutungen.




Bispiele für Verbindungen der Formel I, die flüssig sind und als Komponente A für die erfindungsgemässen Gemische verwendet werden können, sind die Benzilketale der folgenden Formel

EP 0 242 330 B1



EP 0 242 330 B1





In Formel II können R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} und R^{16} C_1 — C_4 -Alkyl bedeuten, beispielsweise Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl oder iso-Butyl. R^{11} und R^{12} können darüber hinaus auch C_5 — C_{10} -Alkyl sein, wie z.B. Pentyl, Hexyl, Octyl oder Decyl. R^{11} und R^{12} als Alkoxyalkyl können z.B. Ethoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Butoxypropyl oder 2-Isopropoxybutyl sein. R^{11} und R^{12} als Phenylalkyl können z.B. Benzyl, 1-Phenylethyl, 2-Phenylethyl oder 3-Phenylpropyl sein.

Beispiele für flüssige Verbindungen der Formel II sind:

4-Benzoyl-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

4-Benzoyl-4-methyl-2,2-tetramethylen-1,3-dioxolan

4-Benzoyl-4-methyl-2,2-pentamethylen-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-2,4-dimethyl-2-methoxymethyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan

4-(4-Methoxybenzoyl)-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

4-(4-Methoxybenzoyl)-4-methyl-2,2-pentamethylen-1,3-dioxolan

4-(4-Methylbenzoyl)-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolan

4-Benzoyl-2,2,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-2,2,4,5-tetramethyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-2-benzyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-2-(2-furyl)-4-methyl-1,3-dioxolan

cis-trans 4-Benzoyl-5-phenyl-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

4-(4-Methoxybenzoyl)-2,2,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolan

In den Verbindungen der Formel III kann Ar^3 Phenyl oder substituiertes Phenyl sein, wie z.B. 4-Chlorphenyl, 4-Fluorphenyl, 4-Tolyl, 2,4-Xylol, oder 4-tert-Butylphenyl.

R^{17} , R^{18} und R^{19} können als C_1 — C_8 -Alkyl unverzweigt oder verzweigt sein wie z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, n-Butyl, Isobutyl, n-Amyl, n-Hexyl, 2-Ethylbutyl, Isoheptyl, n-Octyl oder 2-Ethylhexyl. R^{17} als C_5 — C_8 -Cycloalkyl kann z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Methylcyclohexyl oder Cyclooctyl sein. R^{18} und R^{19} als C_3 — C_8 -Alkoxyalkyl können z.B. 2-Methoxyethyl, 2-Butoxyethyl, 2-Hexyloxyethyl, 3-Methoxypropyl oder 2-Ethoxypropyl sein.

Bevorzugt sind Ar^3 Phenyl, R^{17} Wasserstoff und R^{18} und R^{19} C_1 — C_4 -Alkyl.

Beispiele für flüssige Verbindungen der Formel III sind:

α,α -Dimethoxyacetophenon

α,α -Diethoxyacetophenon

α,α -Diisopropoxyacetophenon

α,α -Di-(2-methoxyethoxy)acetophenon

α -Butoxy- α -ethoxyacetophenon

α,α -Dibutoxy-4-chloracetophenon

α,α -Diethoxy-4-fluoracetophenon

α,α -Dimethoxy-4-methylacetophenon

α,α -Dimethoxy-4-methylacetophenon

α,α -Dimethoxypropiofenon

α,α -Diethoxypropiofenon

α,α -Diethoxybutyrofenon


α,α -Dimethoxyisovalerophenon

α,α -Diethoxy- α -cyclohexylacetophenon

α,α -Dipropoxy-4-chlorpropiofenon

In den Verbindungen der Formel IV und VII ist das Titan-Atom an zwei π -Anionen vom Cyclopentadienyltyp gebunden. Die beiden Anionen können untereinander über die Brücke Z kovalent verknüpft sein, wodurch ein Ligand der Formel V entsteht.

Beispiele für solche Gruppen Z sind $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $CH_3CH<$,



oder $(C_8H_{17})_2Sn$. Bevorzugt ist 2 eine Methylengruppe.

In den Verbindungen der Formel IV ist das Titan ausserdem an mindestens einen aromatischen Rest R^{23} kovalent gebunden. Der aromatische Rest kann carbocyclisch oder heterocyclisch sein und muss in Orthostellung zur C—Ti—Bindung durch Fluor substituiert sein. Beispiele für solche aromatischen Reste sind fluorierte Benzole, Naphthaline, Furane, Thiophene, Pyrrole, Pyridine, Pyrimidine, Pyrazole, Imidazole, Oxazole oder Thiazole, die ausserdem noch andere Substituenten tragen können wie Halogenatome, Alkyl- oder Alkoxygruppen, Alkoxy-carbonyl- oder Aminocarbonylgruppen, Aminogruppen oder Aminoalkylgruppen sowie deren Quaternierungsprodukte. Beispiele für solche Substituenten sind Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, iso-Propyl, tert.-Butyl, n-Nonyl oder n-Dodecyl, Methoxy, Ethoxy, Butoxy, Octyloxy, Decyloxy, Dodecyloxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, 2-Ethylhexyloxy oder n-Decyloxy, Aminocarbonyl, Butylaminocarbonyl, Diethylaminocarbonyl oder Pyrrolidinocarbonyl, $-NH_2$, $-NHC_4H_9$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_3)_3^+Cl^-$, Morpholino, Piperidino, $-CH_2NH_2$, $-CH_2N(C_2H_5)_2$, $-CH_2N(C_2H_5)_3^+Br^-$ oder Pyrrolidinomethyl.


Bevorzugt ist R^{23} ein Benzolrest, der in beiden Orthostellungen durch Fluor substituiert ist.

R^{24} kann ebenfalls ein einwertiger fluor-aromatischer Rest sein oder ist Alkyl- oder Phenylalkinylgruppe, die im Phenylrest entsprechend substituiert sein kann, oder R^{24} ist ein Azido-, Cyano-, Triorganosilyl- oder Triorganostannyl-Rest.


Wenn R^{24} Alkyl ist, so kann es z.B. Ethinyl, 1-Propinyl, 1-Butinyl, 2-Hexinyl, 1-Octinyl, 1-Decinyl oder 1-Dodecyl sein. R^{24} als unsubstituiertes oder substituiertes Phenylalkinyl kann z.B. 2-Phenylethinyl, 3-Phenylpropinyl, 3-Phenylbutinyl, 2-(4-Chlorphenyl)-ethinyl oder 3-(4-Tolyl)-propinyl sein.

R^{24} als Triorganosilyl- oder Triorganostannylrest kann z.B. Trimethylsilyl, Triphenylsilyl, Dimethylphenylsilyl, Methyl-di-phenylsilyl, Tributylsilyl, Trimethylstannyl, Tributylstannyl, Trioctylstannyl oder Tri(dodecyl)stannyl sein.

R^{23} und R^{24} können verknüpft sein zu einem zweiwertigen aromatischen Rest der Formel VI. Darin sind Q carbocyclische oder heterocyclische Reste, die in 2-Stellung zur Verknüpfung Y an das Titanatom gebunden sind und in 3-Stellung durch Fluor substituiert sind. Beispiele für solche zweiwertige Gruppen sind die folgenden Gruppen, worin E —O—, —S— oder —NH— bedeutet:



Die aromatischen Reste Q können weitere Substituenten tragen insbesondere Halogen, Methyl und Dimethylamino. Das Brückenglied Y kann eine direkte Bindung, ein zweiwertiges Atom oder eine zweiwertige Gruppe sein. Bevorzugt ist $Y = -CH_2-$,



—S—, —O— oder eine direkte Bindung.

Bevorzugt sind R^{23} und R^{24} gleich und sind ein substituierter Phenylrest, insbesondere ein 2,6-Difluorphenylrest, der noch weitere Substituenten tragen kann. Beispiele für Verbindungen der Formel IV sind:

- Bis(cyclopentadienyl)-bis(pentafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(3-brom-3-tetrafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-brom-tetrafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,4,5,6-tetrafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(3,5-dichlor-2,4,6-trifluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-morpholino-tetrafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-[4'-methylpiperazino]-tetrafluorphenyl)-titan
- Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-tetrafluorphenyl)-titan

EP 0 242 330 B1

Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,4,6-trifluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(pentafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-morpholino-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-[4'-methylpiperazino]-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-[dimethylaminomethyl]-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,4,6-trifluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,3,6-trifluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,6-difluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluor-3-methylphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-methoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-butoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-isopropoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-(2-ethylhexyloxy)-tetrafluorphenyl]-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-decyloxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-octyloxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,6-fluor-3-methylphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-octyloxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-decyloxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-dedocyloxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-butoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-ethoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-isopropoxy-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,4,5-trifluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,3-difluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,5-difluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,3,4,5-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,3,4,5-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,3,4,6-tetrafluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,3,6-trifluorphenyl)-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(pentafluorphenyl)-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-3,4,5,6,3',4',5',6'-octafluordiphenylsulfid-2,2'-diyl-titan
 Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-(4,4-dimethylpiperazino)-tetrafluorphenyl]-titan-diiodid
 Bis(cyclopentadienyl)-bis[4-(trimethylammonium-methyl)-tetrafluorphenyl]-titan-diiodid
 In den Verbindungen der Formel VII ist das Titan ebenso wie in den Verbindungen der Formel IV an zwei π -Anionen vom Cyclopentadienyltyp R^{21} und R^{22} gebunden. Die anderen beiden Liganden R^{28} und R^{29} unterscheiden sich jedoch von R^{23} und R^{24} dadurch, dass der aromatische Rest R^{28} mindestens in einer ortho-Position eine CF_3 -Gruppe enthält. Der Rest R^{29} kann ebenfalls ein ortho-Trifluormethyl-Aromat sein oder ist Alkynyl, Phenylalkynyl, Alkoxy, Aryloxy, unsubstituiertes oder mit Halogen substituiertes Acyloxy, Halogen, $-Si(R^{25})_3$, $-Si(R^{25})_2(R^{26})$, $-Sn(R^{25})_3$, $-OH$, $-CN$, $-N_3$, $-NCO$ oder $-NCS$, analog zum Rest R^{24} . R^{29} als Halogen ist insbesondere Fluor, Chlor oder Brom.
 Beispiele für Verbindungen der Formel VII sind:
 Bis(cyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-chlorid oder -bromid oder -fluorid oder -acetat oder -trifluoracetat
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2-trifluormethyl)phenyl-titan
 Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-chlorid oder -fluorid oder -acetat oder -trifluoracetat
 Bis(cyclopentadienyl)-(2-trifluormethyl-6-fluorphenyl)-titan-fluorid
 Bis(cyclopentadienyl)-2,5-bis(trifluormethyl)phenyl-titan-chlorid
 Bis(indenyl)-2,5-bis(trifluormethyl)phenyl-titan-chlorid
 Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-rhodanid oder -isocyanat oder -cyanid oder -trichloracetat
 Bis(cyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-rhodanid oder -azid
 Bis(cyclopentadienyl)-(2-trifluormethyl-4-methoxyphenyl)-titan-chlorid
 Bis(cyclopentadienyl)-bis(2-trifluormethyl-4-tolyl)-titan.
 In den erfindungsgemässen Gemischen beträgt das prozentuale Gewichtsverhältnis von A:B = 70—99,9:0,1—30, bevorzugt ist ein Verhältnis von 90—99,5 Gew.-% A: 0,5—10 Gew.-% B. Die Komponente A stellt also mengenmässig den Hauptanteil dar.
 Bevorzugt sind Gemische, worin die Komponente A) entweder Ar^1 ein flüssiges Benzilketal der Formel I ist, worin Ar^1 und Ar^2 Phenyl, Toly, Chlorphenyl oder Bromphenyl sind,

EP 0 242 330 B1

R^1 C_4-C_{18} , C_3-C_5 -Alkenyl, $-CH_2COOR^4$, $-R^5-X$, $-(CH(R^3)-CH_2-O)_mR^6$ oder Tetrahydrofurfuryl bedeutet, worin R^3 H oder CH_3 ist,

R^4 C_1-C_{18} -Alkyl, Allyl, oder C_3-C_6 -Alkoxyalkyl ist, R^5 C_2-C_4 -Alkyl ist, X Halogen, $-COOR^4$, $-OR^4$ oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2-12 C-Atomen bedeutet,
 m 1-25 und R^6 C_1-C_{18} -Alkyl oder $C_{12}-C_{22}$ -Alkylphenyl bedeutet, und
 R^2 Methyl ist oder eine der für R^1 gegebenen Bedeutungen hat, oder

A_2) ein flüssiges Dioxolan der Formel ist, worin
 R^{11} Wasserstoff, C_1-C_5 -Alkyl, C_2-C_6 -Alkoxyalkyl, C_2-C_4 -Hydroxyalkyl oder Benzyl bedeutet,
 R^{12} Phenyl oder 2-Furyl ist oder eine der für R^{11} gegebenen Bedeutungen hat oder R^{11} und R^{12} zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden,
 R^{13} C_1-C_4 -Alkyl oder Phenyl ist,
 R^{14} Wasserstoff oder C_1-C_4 -Alkyl ist,
 R^{15} Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl oder Phenyl ist, und
 R^{16} Wasserstoff, Chlor, Methyl oder Methoxy bedeutet, oder

A_3) ein flüssiges Acetal oder Ketal der Formel III ist, worin Ar^3 Phenyl ist, R^{17} Wasserstoff ist und R^{18} und R^{19} C_1-C_4 -Alkyl sind und worin die Komponente B eine Titanocenverbindung der Formel IV ist, worin R^{21} and R^{22} ein unsubstituiertes oder durch C_1-C_4 -Alkyl substituiertes Cyclopentadienyl-Anion sind und
 R^{23} und R^{24} eine Gruppe der Formel VIII bedeuten,



VIII

30 worin
 R^{30} , R^{31} und R^{32} unabhängig voneinander Wasserstoff, F, Cl, Br, C_1-C_{14} -Alkoxy, eine tertiäre Aminogruppe oder Aminomethylgruppe mit 2-20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Ammonium-methylgruppe mit 3-24 C-Atomen bedeuten oder
 R^{23} und R^{24} zusammen eine zweiwertige Gruppe der Formel



45 darstellen, worin Y die in Anspruch 1, angegebene Bedeutung hat,
oder worin die Komponente B eine Titanocenverbindung der Formel VII ist, worin R^{21} und R^{22} ein unsubstituiertes oder durch C_1-C_4 -Alkyl substituiertes Cyclopentadienyl-Anion sind und R^{28} eine Gruppe der Formel IX bedeutet,



IX

55 worin R^{33} , R^{34} , R^{35} und R^{36} unabhängig voneinander Wasserstoff, F, Cl, Br oder C_1-C_{14} -Alkoxy bedeuten und R^{29} eine der für R^{28} gegebenen Bedeutungen hat oder F, Cl, Br, CN, N_3 , unsubstituiertes oder mit Halogen substituiertes C_2-C_4 -acyloxy, $-NCO$ oder $-NCS$ bedeutet.

60 Bevorzugt sind weiterhin Gemische, worin die Komponente A entweder eine Verbindung oder ein technisches Gemisch der Formel I ist, worin Ar^1 und Ar^2 Phenyl sind, R^1 C_4-C_{16} -Alkyl, $-CH_2-COO(C_1-C_4$ -Alkyl), $-CH_2CH_2X$ oder $-(CH_2CH_2O)_mR^6$ bedeutet, worin X Chlor, C_1-C_6 -Alkoxy oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2-8 C-Atomen ist, m ein Wert von 2 bis 20 ist und R^6 C_8-C_{16} -Alkyl oder $C_{13}-C_{16}$ -Alkylphenyl ist, R^2 Methyl ist oder eine der für R^1 angegebenen Bedeutungen hat, oder eine Verbindung der Formel II ist, worin R^{11} und R^{12} Methyl sind oder zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden, R^{13} Methyl oder Phenyl ist, R^{14} H oder Methyl ist, R^{15} H, Methyl oder Phenyl ist und R^{16} H, Methyl oder Methoxy ist, oder worin die Komponente A 2,2-Dimethoxy-acetophenon oder 2,2-Diethoxyacetophenon ist, insbesondere solche Gemische, die als Komponente A

EP 0 242 330 B1


eine Verbindung oder ein technisches Gemisch der Formel enthalten.

Besonders bevorzugt sind Gemische, die als Komponente A eine Verbindung der Formel I enthalten, worin Ar^1 und Ar^2 Phenyl sind und R^1 und R^2 $-CH_2CH_2O\}_mR^6$ bedeuten, worin m ein Wert von 2 bis 12 ist und R^6 C_8-C_{16} -Alkyl oder $C_{13}-C_{16}$ -Alkylphenyl ist.

5 Besonders bevorzugt sind weiterhin Gemische, die als Komponente B eine Verbindung der Formel IV enthalten, worin R^{21} und R^{22} ein Cyclopentadienyl- oder Methylcyclopentadienyl-Anion sind und R^{23} und R^{24} eine Gruppe der Formel VIII sind, worin entweder a) R^{30} H, F, Cl oder Br ist, R^{31} Fluor oder C_1-C_{14} -Alkoxy ist und R^{32} H, Cl, oder Br ist oder b) R^{30} und R^{32} H, F, Cl oder Br sind und R^{31} H, Cl, Br, C_1-C_{14} -Alkoxy, eine tertiäre Amino- oder Aminomethylgruppe oder eine quartäre Ammonium- oder Ammoniummethylgruppe ist, sowie Gemische, die als Komponente B eine Verbindung der Formel VII erhalten, worin R^{21} und R^{22} ein Cyclopentadienyl- oder Methylcyclopentadienyl-Anion sind, R^{28} 2(Trifluormethyl)phenyl oder 6-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl bedeutet und R^{29} die gleiche Bedeutung wie R^{28} hat oder F, Cl, Br, CN, N_3 , $-O-CO-CH_3$, $-O-CO-CF_3$, $-NCO$ oder $-NCS$ ist.

15 Die Verbindungen der Formel I sind zum Teil bekannte und zum Teil neue Verbindungen. Neue Verbindungen der Formel I sind insbesondere solche, worin Ar^1 und Ar^2 unabhängig voneinander Phenyl oder durch C_1-C_4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind, R^1 eine Gruppe der Formel $-CH_2CH_2O\}_m(C_8-C_{16}\text{-Alkyl})$ oder $-CH_2CH_2O\}_mC_6H_4-C_1-C_{16}\text{-Alkyl}$ ist, wobei m ein Wert von 2–20 ist, und R^2 C_1-C_4 -Alkyl ist oder die für R^1 gegebene Bedeutung hat. Darunter sind diejenigen Verbindungen bevorzugt, bei denen R^1 und R^2 gleich sind.

20 Diese neuen Verbindungen können hergestellt werden durch Transketalisierung von Niederalkylketalen der Formel



mit oxyethylierten Alkoholen der Formel $C_8-C_{16}\text{-Alkyl-}\{OCH_2CH_2\}_mOH$ oder $C_1-C_{15}\text{-Alkyl-}C_6H_4\text{-}\{OCH_2CH_2O\}_mOH$. Hierzu verwendet man saure Katalysatoren wie konzentrierte Mineralsäuren, organische Sulfonsäuren oder Lewis-Säuren. Beispiele solcher Katalysatoren sind konzentrierte Schwefelsäure, konzentrierte Phosphorsäure, Chlorwasserstoff, Toluolsulfonsäure, Methansulfonsäure, Trifluormethansulfonsäure, Borfluorid oder Aluminiumchlorid. In Gegenwart solcher Katalysatoren verläuft die Reaktion bei etwa 70–120°C in befriedigender Geschwindigkeit. Der dabei freigesetzte Alkohol ROH wird laufend aus dem Reaktionsgemisch abdestilliert. Aus der Menge des abdestillierten Alkohols kann man den Fortschritt der Reaktion kontrollieren.

35 Die als Ausgangsmaterial verwendeten Niederalkylketale sind bekannte Verbindungen. Bevorzugt verwendet man die Entsprechenden Benzildimethylketale ($R = CH_3$), da diese gut zugänglich oder auch wie das unsubstituierte Benzildimethylketal im Handel erhältlich sind. Die oxyethylierten Alkohole sind ebenfalls im Handel erhältlich, wobei es sich um technische Gemische aus Verbindungen mit verschiedenen langen Alkylresten und mit verschiedenem Oxyethylierungsgrad m handelt. Der Index m ist daher ein Mittelwert. Bei Verwendung solcher Gemische oxyethylierter Alkohole erhält man dementsprechende Ketal-Gemische. Diese sind flüssige Verbindungen, die für sich allein als Initiatoren für die Photopolymerisation ethylenisch ungesättigter Verbindungen geeignet sind, sich insbesondere aber als Komponente A für Gemische mit Titanocenen der Formel IV oder VII gut eignen, da sie eine hohe Lösekraft für solche Verbindungen besitzen.

45 Eine weitere Klasse von neuen Verbindungen der Formel I sind solche, worin Ar^1 und Ar^2 unabhängig voneinander Phenyl oder durch C_1-C_4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind und R^1 und R^2 dieselbe Bedeutung haben und je einen C_9-C_{16} -Alkylrest darstellen. Auch diese Verbindungen können durch Transketalisierung der entsprechenden Niederalkylketale hergestellt werden, unter Verwendung von C_9-C_{16} -Alkoholen. Bevorzugt sind darunter die Verbindungen, worin R^1 und R^2 je einen $C_{12}-C_{16}$ -Alkylrest darstellen.

50 Die technischen Reaktionsgemische aus der Transketalisierung können nach ihrer Herstellung verschieden grosse Anteile an disubstituierten Ketalen, monosubstituierten Ketalen, nicht umgesetztem Benzildimethylketal und nicht umgesetztem Alkohol enthalten, je entsprechend den eingesetzten Mengen. Solche technische Gemische sind als Photoinitiatoren ebenfalls brauchbar.

55 Zur Herstellung der erfindungsgemässen Initiatorgemische verrührt man die Komponente B in der Komponente A bis eine klare Lösung entstanden ist. Vorzugsweise geschieht das Auflösen unter schwachem Erwärmen auf etwa 40–60°C. Das Auflösen soll in Dunkelräumen mit Rotlicht-Beleuchtung geschehen, da die gelösten Titanocene gegen kurzwelliges Sonnenlicht (bis zu 600 nm) empfindlich sind. Die so erhaltenen Lösungen sind im Dunkeln lange Zeit haltbar.

60 Die ethylenisch ungesättigten Verbindungen, die sich unter Verwendung der vorhin bezeichneten Gemische aus A und B photopolymerisieren lassen, sind dieselben Verbindungen, die auch unter Zusatz anderer bekannter Initiatoren üblicherweise verwendet werden. Es handelt sich dabei um einfach oder mehrfach ungesättigte Verbindungen, wobei die mehrfach ungesättigten Verbindungen von besonderer Bedeutung sind, da sie sich zu vernetzten — und damit unlöslichen — Produkten polymerisieren lassen.

Beispiele von einfach ungesättigten Verbindungen sind Acrylate oder Methacrylate von einwertigen Alkoholen, Acrylamide und ähnliche Acrylsäurederivate, wie z.B. Methyl-, Ethyl-, Butyl-, Isooctyl- oder Hydroxyethylacrylat, Methyl- oder Ethylmethacrylat, Acrylnitril, Acrylamid, N-Butyl(methacrylamid); sowie Vinyl- und Allylverbindungen wie z.B. Vinylacetat, Vinylstearat, N-Vinylpyrrolidon, Vinylidenchlorid, Vinylbenzol oder Allylacetat.

Beispiele mehrfach ungesättigter Verbindungen sind Acrylate, Methacrylate oder Itaconate von Polyolen wie z.B. Ethylenglykoldiacrylat, Diethylenglykol-dimethacrylat, Triethylenglykol-diacrylat, Butandiol-1,4-diacrylat, Propandiol-1,2-diacrylat, Butandiol-1,3-dimethacrylat, Neopentylglykol-diacrylat, Trimethylolpropan-di(meth)acrylat, Trimethylolethan-di(meth)acrylat, Glycerin-di- und -triacrylat, Pentaerythrit-di-, -tri- und -tetraacrylat oder -methacrylat, Dipentaerythrit-tetra-, -penta- und -hexaacrylate oder -methacrylat oder -itaconat, Sorbit-tetraacrylat, Sorbit-hexamethacrylat, Diacrylate oder Dimethacrylate von 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Dimethylolcyclohexan, Bisphenol A, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan von Polyethylenglykolen oder von Oligoestern oder Oligourethanen mit endständigen Hydroxylgruppen. Als mehrfach ungesättigte Monomere können auch Acrylamide verwendet werden wie z.B. Methylen-bisacrylamid, Hexamethylen-1,6-bisacrylamid, Diethylentriamin-tris-methacrylamid, Bis(methacrylamidopropoxy)ethan oder 2-Acrylamido-ethylacrylat. Beispiele für mehrfach ungesättigte Vinyl- und Allylverbindungen sind Divinylbenzol, Ethylenglykoldivinylether, Diallylphthalat, Allylmethacrylat, Diallylmalat, Triallylisocyanurat oder Triallylphosphat.

Auch polymere oder oligomere mehrfach ungesättigte Verbindungen lassen sich unter Vernetzung photopolymerisieren wie z.B. ungesättigte Polyester und Copolyester der Maleinsäure und Fumarsäure, (Meth)acrylate von Polyvinylalkohol oder Homo- oder Copolymerisate von Butadien oder Isopren. Weitere verwendbare mehrfach ungesättigte Komponenten sind die Umsetzungsprodukte von Polyepoxiden mit Acryl- oder Methacrylsäuren. Als Polyepoxide werden dabei vorwiegend die im Handel erhältlichen Epoxidharz-Vorprodukte verwendet, die in verschiedenen Molekulargewichten erhältlich sind.

Meist werden zur Photopolymerisation Gemische solcher ungesättigter Verbindungen verwendet, um die Eigenschaften der Polymerisate für den gewünschten Verwendungszweck variieren zu können. Beispiele hierfür sind Gemische von Diacrylaten mit Polyester-acrylaten oder mit Polyurethan-acrylaten, Gemische von Mono-, Di- und Triacrylaten, Gemische von ungesättigten Polyestern der Maleinsäure mit Styrol oder andere Gemische von polymer-oligomeren ungesättigten Verbindungen mit Di-, Tri oder Tetraacrylaten. Die Gemische können aus zwei, drei oder auch mehreren ungesättigten Komponenten bestehen.

Photohärtbare Zusammensetzungen, wie sie für die verschiedenen Zwecke verwendet werden, enthalten meist ausser den photopolymerisierbaren Verbindungen und den Photoinitiatoren eine Reihe sonstiger Zusätze. So ist es vielfach üblich, thermische Inhibitoren zuzusetzen, die vor allem während der Herstellung der Systeme durch Mischen der Komponenten vor einer vorzeitigen Polymerisation schützen sollen. Hierzu werden beispielsweise Hydrochinon, Hydrochinonderivate, p-Methoxyphenol, β -Naphthole oder sterisch gehinderte Phenole wie z.B. 2,6-Di(tert-butyl)-p-Kresol verwendet. Weiter können geringe Mengen von UV-Absorbern zugesetzt werden wie z.B. solche vom Benzotriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Typ. Ebenso lassen sich Lichtschutzmittel vom Typus sterisch gehinderter Amine (HALS) zusetzen.

Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können Kupferverbindungen wie Kupfernaphthenat, -stearat, -octoat, Phosphorverbindungen wie Triphenylphosphin, Tributylphosphin, Triäthylphosphit, Triphenylphosphit oder Tribenzylphosphit, quaternäre Ammoniumverbindungen wie Tetramethylammoniumchlorid oder Trimethyl-benzylammoniumchlorid oder Hydroxylaminenderivate, wie z.B. N-Diäthylhydroxylamin, zugesetzt werden.

Um die inhibierende Wirkung des Luftsauerstoffs auszuschliessen setzt man photohärtbaren Gemischen häufig Paraffin oder ähnliche wachsartige Stoffe zu. Diese schwimmen bei Beginn der Polymerisation wegen mangelnder Löslichkeit im Polymeren aus und bilden eine transparente Oberflächenschicht, die den Zutritt von Luft verhindert.

Die photohärtbaren Zusammensetzungen können auch polymere Bindemittel enthalten, die keine ungesättigten Verbindungen sind. Beispiele hierfür sind Polyacrylate, Celluloseester und -ether, Polyvinylester, Vinylchlorid-polymerisate, Polyamide, Polyester, Polyether oder Styrol-Maleinsäure-anhydrid-Copolymere. Weitere übliche Zusatzstoffe sind Pigmente, Farbstoffe, Füllstoffe, Haftvermittler, Netzmittel oder Verlaufsmittel. Für bestimmte Applikationen können auch Lösungsmittel zugesetzt werden. Vorzugsweise werden jedoch keine Lösungsmittel verwendet.

Weitere übliche Zusätze sind Photosensibilisatoren, welche in bestimmten Wellenlängen absorbieren und die absorbierte Energie an die Initiatoren weitergeben oder selbst als zusätzlicher Initiator fungieren. Beispiele hierfür sind vor allem Thioxanthon-, Anthrachinon- und Cumarinderivate.

Weitere übliche Zusätze sind Beschleuniger vom Amin-Typ, die vor allem in pigmentierten Zubereitungen von Bedeutung sind, da sie als Kettenüberträger wirken. Beispiele hierfür sind N-Methyldiethanolamin, Triethylamin, p-Diethylaminobenzoäureethylester oder Michler's Keton. Die Wirkung der Amine kann verstärkt werden durch den Zusatz von aromatischen Ketonen vom Benzophenontyp.

Die erfindungsgemässen photohärtbaren Zusammensetzungen eignen sich als Beschichtungsmittel für Substrate aller Art, a.B. Holz, Papier, Keramik, Kunststoffe wie Polyester und Celluloseacetatfilme und Metalle wie Kupfer und Aluminium, bei denen durch Photopolymerisation eine Schutzschicht oder eine

Abbildung aufgebracht werden soll.

Grosse Bedeutung hat die Photohärtung für Druckfarben, da die Trocknungszeit des Bindemittels ein massgeblicher Faktor für die Produktionsgeschwindigkeit graphischer Erzeugnisse ist und in der Grössenordnung von Bruchteilen von Sekunden liegen soll. Insbesondere für den Siebdruck sind UV-härtbare Druckfarben von Bedeutung.

Bevorzugt werden die Zusammensetzungen zur Herstellung von Druckplatten, Resistmaterialien, Bildaufzeichnungsmaterialien oder sonstigen Informationsträgern verwendet.

Gut geeignet sind die erfindungsgemässen photohärtbaren Gemische auch zur Herstellung von Druckplatten. Hierbei werden z.B. Gemische von löslichen linearen Polyamiden mit photopolymerisierbaren Monomeren, beispielsweise Acrylamiden, und einem Photoinitiator verwendet. Filme und Platten aus diesen Systemen werden über das Negativ (oder Positiv) der Druckvorlage belichtet und die angehärteten Anteile anschliessend mit einem Lösungsmittel eluiert.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Photohärtung ist die Metallbeschichtung, beispielsweise bei der Lackierung von Blechen für Tuben, Dosen der Flaschenverschlüssen, sowie die Photohärtung von Kunststoffbeschichtungen, beispielsweise von Fussboden- oder Wandbelägen aus PVC-Basis.

Beispiele für die Photohärtung von Papierbeschichtungen sind die farblose Lackierung von Etiketten, Schallplatten-Hüllen oder Buchumschlägen.

Wichtig ist auch die Verwendung der photohärtbaren Zusammensetzungen für Abbildungsverfahren und zur optischen Herstellung von Informationsträgern. Hierbei wird die auf dem Träger aufgebrachte Schicht durch eine Photomaske mit kurzweiligem Licht bestrahlt und die unbelichteten Stellen der Schicht durch Behandlung mit einem Lösungsmittel (= Entwickler) entfernt. Die belichteten Stellen sind vernetzt-polymer und dadurch unlöslich und bleiben auf dem Träger stehen. Bei entsprechender Anfärbung entstehen sichtbare Bilder. Ist der Träger eine metallisierte Schicht, so kann das Metall nach dem Belichten und Entwickeln an den unbelichteten Stellen weggeätzt oder durch Galvanisieren verstärkt werden. Auf diese Weise lassen sich gedruckte Schaltungen und Photoresists herstellen.

Zur Belichtung eignen sich Lichtquellen mit hohem Anteil an kurzweiligem Licht. Hierfür stehen heute entsprechende technische Vorrichtungen und verschiedene Lampenarten zur Verfügung. Beispiele sind Kohlelichtbogenlampen, Xenonlichtbogenlampen, Quecksilberdampflampen, Metall-Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Argonglühlampen, oder photographische Flutlichtlampen. Neuerdings werden auch Laserlichtquellen verwendet. Diese lassen sich auch ohne Photomasken einsetzen; der gesteuerte Laserstrahl schreibt dann direkt auf die photohärtbare Schicht.

Die erfindungsgemässen photohärtbaren Zusammensetzungen besitzen eine gute Dunkellagerbeständigkeit.

Die folgenden Beispiele erläutern die Herstellung der neuen Verbindungen sowie die Bereitung und die Verwendung der Initiatorgemische. Darin bedeuten Teile Gewichtsteile und % Gewichts-%.

Beispiel 1

2,2-Bis[(3,6,9,12,15-pentoxapentacosyl)-oxy]-1,2-diphenyl-ethan-2-on und analoge Ketale

Ein Gemisch von 76,9 g (0,3 Mol) Benzildimethylketal, 227,1 g (0,6 Mol) Dobanol® 91-5 (technisches Alkoholgemisch mit der durchschnittlichen Zusammensetzung von $C_{10}H_{21}-(O-CH_2-CH_2)_5-OH$ der Fa. Shell Chemie) und 2,0 g (3,5 Mol%) Toluol-4-sulfonsäure-Monohydrat wird unter Wasserstrahlvakuum (20-30 mbar) auf 105-110°C erwärmt. Bei 50°C ist alles gelöst. Der Reaktionsverlauf wird dünnschicht-chromatographisch verfolgt. Die Reaktion wird beendet, wenn weniger als 1% Benzildimethylketal vorhanden ist. Dies ist nach etwa 20 h der Fall. Die gelbe, leicht trübe Lösung wird nun gekühlt und mit 2,0 g einer 30%igen Lösung von Natriummethylat in Methanol neutralisiert. Dann wird unter Wasserstrahlvakuum erwärmt und während zwei Stunden bei 60°C gerührt, um das Methanol zu entfernen. Die dunkelbraune Lösung wird mit 500 ml Toluol verdünnt, mit 20 g Aktivkohle verrührt und über ein Hyflobett filtriert. Das Filtrat wird am Vakuum eingengt. Es resultieren 257,0 g einer cognacfarbenen Flüssigkeit (Photoinitiator A-1)

Elementaranalyse: $C_{64}H_{92}O_{13}$ (949,33)

Berechnet: C 68,32% H 9,77%

Gefunden: C 67,97% H 9,88%

Analog wurden folgende flüssige Benzilketale hergestellt:

aus Dobanol® 91-6

(Photoinitiator A-2)

$C_{56}H_{96}O_{15}$

ber. C 66,64 % H 9,59 %

(1009,38)

gef. C 66,69 % H 9,74 %

EP 0 242 330 B1

5	aus Dobanol®91-8	(Photoinitiator A-3)
	C ₆₄ H ₁₁₂ O ₁₉ (1185,59)	ber. C 64,84 % H 9,52 % gef. C 64,88 % H 9,59 %
10	aus Dobanol®23-3	(Photoinitiator A-4)
	C ₅₀ H ₈₄ O ₉ (829,22)	ber. C 72,42 % H 10,21 % gef. C 72,40 % H 10,27 %
15	aus Dobanol®23-6,5	(Photoinitiator A-5)
	C ₆₈ H ₁₂₀ O ₁₇ (1209,70)	ber. C 67,52 % H 10,00 % gef. C 67,36 % H 9,94 %
20	aus Dobanol®25-3	(Photoinitiator A-6)
	C ₅₂ H ₈₈ O ₉ (857,27)	ber. C 72,85 % H 10,35 % gef. C 73,04 % H 10,35 %
25	aus Dobanol®25-7	(Photoinitiator A-7)
	C ₆₈ H ₁₂₀ O ₁₇ (1209,70)	ber. C 67,52 % H 10,00 % gef. C 67,71 % H 10,05 %
30	aus Dobanol®25-9	(Photoinitiator A-8)
	C ₇₆ H ₁₃₆ O ₂₁ (1385,92)	ber. C 65,87 % H 9,89 % gef. C 65,99 % H 9,90 %
35	aus Dobanol®45-7	(Photoinitiator A-9)
	C ₇₀ H ₁₂₄ O ₁₇ (1237,75)	ber. C 67,93 % H 10,10 % gef. C 68,08 % H 9,90 %
40	aus Dobanol®45-11	(Photoinitiator A-10)
	C ₈₆ H ₁₅₆ O ₂₅ (1590,17)	ber. C 64,96 % H 9,89 % gef. C 64,88 % H 9,87 %
45	aus Igepal®CA 520 (GAF Corporation)	(Photoinitiator A-11)
	C ₆₂ H ₉₂ O ₁₃ (1045,42)	ber. C 71,23 % H 8,87 % gef. C 71,26 % H 8,89 %
50	aus Igepal®CO 520	(Photoinitiator A-12)
	C ₆₄ H ₉₆ O ₁₃ (1073,47)	ber. C 71,61 % H 9,01 % gef. C 71,05 % H 9,01 %

60 Beispiel 2
1,2-Diphenyl-2-methoxy-2-[(3,6,9,12,15-pentoxapentacosyl)oxy]-ethan-2-on und analoge Ketale
Ein Gemisch von 76,9 g (0,3 Mol) Benzildimethylketal, 113,6 g (0,3 Mol) Dobanol® 91-5 (technisches
Alkoholgemisch mit der durchschnittlichen Zusammensetzung von C₁₀H₂₁-O-CH₂CH₂-OH der Fa.
65 Shell) und 1,0 g (1,75 Mol%) Toluol-4-sulfonsäure-Monohydrat wird unter Wasserstrahlvakuum
(20-30 mbar) auf 100-105°C erwärmt. Bei 58°C ist alles gelöst. Der Reaktionsverlauf wird mit DC verfolgt.

EP 0 242 330 B1

Nach 17 Stunden ist die Reaktion beendet. Die gelbe, schwach trübe Lösung wird nun gekühlt und mit 1,0 g 30%iger methanolischer Natriummethylatlösung neutralisiert, wobei die Lösung gegen Ende der Neutralisation nachdunkelt. Dann wird unter Wasserstrahlvakuum aufgeheizt und während zwei Stunden bei 60°C gerührt, um das Methanol zu entfernen. Die braune Lösung wird mit 400 ml Toluol verdünnt, mit 10 g Aktivkohle verrührt und über ein Hyflobett filtriert. Das Filtrat wird am Vakuum eingeeengt. Es resultieren 169,0 g (93,4% der Theorie) einer gelben Flüssigkeit. (Photoinitiator A-13).

Elementaranalyse: $C_{35}H_{54}O_8$ (602,82)

Berechnet: C 69,74% H 9,03%

Gefunden: C 69,59% H 9,10%

Analog wurden folgende flüssige Benzilketale hergestellt:

aus Igepal®CA 520

(Photoinitiator A-14)

$C_{39}H_{54}O_8$

ber. C 71,97 % H 8,36 %

(650,86)

gef. C 72,03 % H 8,28 %

aus Igepal®CO 520

(Photoinitiator A-15)

$C_{40}H_{54}O_8$

ber. C 72,26 % H 8,49 %

(664,89)

gef. C 71,85 % H 8,34 %

Beispiel 3

2,2-Bis-decyloxy-1,2-diphenyl-ethan-2-on und analoge Ketale

Ein Gemisch von 76,9 g (0,3 Mol) Benzildimethylketal, 95,0 g (0,6 Mol) Decanol und 2,0 g (3,5 Mol%) Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat wird unter Wasserstrahlvakuum (20—30 mbar) auf 85°C erwärmt. Bei 60°C ist alles gelöst. Die Reaktion wird mit DC und GC verfolgt. Nach 3,5 Stunden ist weniger als 1% Benzildimethylketal vorhanden. Nun wird die gelbe Lösung gekühlt und mit 2,0 g einer 30%igen Natriummethylatlösung in Methanol neutralisiert. Dann wird unter Wasserstrahlvakuum aufgeheizt und 2 Stunden bei 60°C gerührt, um das Methanol zu entfernen. Die gelbe Lösung wird mit 500 ml Toluol verdünnt, mit 10 g Aktivkohle verrührt und über ein Hyflobett filtriert. Das Filtrat wird am Vakuum eingeeengt. Es resultieren 149 g einer gelben Flüssigkeit, die gemäß einer gaschromatographischen Analyse aus ca. 84% Benzildidecylketal, ca. 9% Benzildecylmethylketal, ca. 4% nicht ungesetztem Decanol, ca. 2% Benzil und ca. 0,7% Benzilmethylketal zusammengesetzt ist. Die Struktur der Komponenten wurde durch ein 1H -NMR-Spektrum bestätigt. (Photoinitiator A-16)

Elementaranalyse: $C_{34}H_{52}O_3$ (508,79)

Berechnet: C 80,26% H 10,30%

Gefunden: C 79,91% H 9,63%

Analog wurden folgende flüssige Benzilketale hergestellt:

aus Dobanol® 91 (von Shell) (Photoinitiator A-17)

$C_{34}H_{52}O_3$

ber. C 80,26 % H 10,30 %

(508,79)

gef. C 80,10 % H 10,24 %

aus Dobanol® 23

(Photoinitiator A-18)

$C_{40}H_{64}O_3$

ber. C 81,03 % H 10,88 %

(592,95)

gef. C 81,12 % H 10,66 %

aus Dobanol® 25

(Photoinitiator A-19)

$C_{42}H_{68}O_3$

ber. C 81,23 % H 11,04 %

(621,01)

gef. C 81,23 % H 10,83 %

aus Dobanol® 45

(Photoinitiator A-20)

$C_{42}H_{68}O_3$

ber. C 81,23 % H 11,04 %

(621,01)

gef. C 81,04 % H 11,13 %

EP 0 242 330 B1

aus Alfol® 1014 (von Condea Petrochemie) (Photoinitiator A-21)

$C_{38}H_{60}O_3$	ber.	C 80,08 %	H 10,71 %
(564,90)	gef.	C 80,72 %	H 11,00 %

aus Alfol® 1218 (Photoinitiator A-22)

$C_{40}H_{64}O_3$	ber.	C 81,03 %	H 10,88 %
(592,95)	gef.	C 80,81 %	H 11,21 %

aus Isotridecylalkohol (techn. Gemisch) (Photoinitiator A-23)

$C_{40}H_{64}O_3$	ber.	C 81,03 %	H 10,88 %
(592,95)	gef.	C 80,95 %	H 10,77 %

aus Hexadecanol (Photoinitiator A-24)

$C_{46}H_{76}O_3$	ber.	C 81,60 %	H 11,31 %
(677,12)	gef.	C 81,54 %	H 11,44 %

Beispiel 4

1,2-Diphenyl-2-decyloxy-2-methoxy-ethan-2-on

Ein Gemisch von 76,9 g (0,03 Mol) Benzildimethylketal, 47,5 g (0,3 Mol) Decanol und 1,0 g (1,75 Mol%) Toluol-4-sulfonsäure-Monohydrat wird unter Wasserstrahlvacuum (20—30 mbar) auf 85°C erwärmt. Bei 60°C ist alles gelöst. Der Reaktionsverlauf wird mit DC und GC verfolgt. Nach 2,5 Stunden sind weniger als 1% Decanol vorhanden. Die gelbe Lösung wird nun bekühlt und mit 1,0 g (30%iger) Natriummethylatlösung neutralisiert. Dann wird unter Wasserstrahlvacuum erwärmt und während 2 Stunden bei 60°C gerührt, um das Methanol zu entfernen. Die gelbe Lösung wird mit 250 ml Toluol verdünnt, mit 10 g Aktivkohle verrührt und über ein Hyflobett filtriert. Das Filtrat wird am Vakuum eingeeengt. Es resultieren 113,2 g (98,6% der Theorie) einer gelben Flüssigkeit, die gemäss einer gaschromatographischen Analyse aus ca. 48% Benzildecylmethylketal, ca. 33% Benzildidecylketal, ca. 15% nicht umgesetzten Benzildimethylketal, ca. 3% Benzil und ca. 0,1% Decanol zusammengesetzt ist. Die Struktur der Komponenten wurde durch ein 1H -NMR-Spektrum bestätigt. (Photoinitiator A-25)

Elementaranalyse: $C_{25}H_{34}O_3$ (382,55)

Berechnet: C 78,49% H 8,96%

Gefunden: C 78,42% H 8,90%

25 g dieses Gemisches werden über Kieselgel mittels Mitteldruckflüssigkeitschromatographie (Labomatic, Allschwil, Schweiz) getrennt (vergl. Th. Leutert und E. von Arx, J. Chrom, 292 (1984) 333—344). Als Laufmittel wird ein Gemisch aus Hexan und Essigsäureethylat im Verhältnis 9:1 verwendet. Nur die reinen Fraktionen werden gesammelt und eingeeengt. Es werden 8,2 g Benzildidecylketal (Photoinitiator A-26) und 6,1 g Benzildecylmethylketal (Photoinitiator A-27) als farblose Flüssigkeit isoliert, die sich im Gaschromatogramm als mindestens 98,5% rein erweisen.

Elementaranalyse des Decyl-methyl-ketals: $C_{25}H_{34}O_3$ (382,55)

Berechnet: C 78,49% H 8,96%

Gefunden: C 78,78% H 8,71%

Elementaranalyse des Didecylketals $C_{34}H_{52}O_3$ (508,79)

Berechnet: C 80,26% H 10,30%

Gefunden: C 80,15% H 10,22%

Analog werden die folgenden flüssigen Benzilketale als Reaktionsgemische hergestellt:

aus Dobanol® 91 (Photoinitiator A-28)

$C_{25}H_{34}O_3$ ber. C 78,49% H 8,96%

(382,55) gef. C 78,47% H 8,91%

aus Dobanol® 25 (Photoinitiator A-29)

$C_{29}H_{42}O_3$ ber. C 79,41% H 9,65%

(438,66) gef. C 79,42% H 9,98%

EP 0 242 330 B1

Beispiel 5

Photohärtung eines Acrylat-Gemisches

Es wird eine photohärtbare Zusammensetzung hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten:

- 5 50 Teile eines Oligourethan-acrylates (Actilan® AJ 20, SNPE, France),
- 10 10 Teile Trimethylolpropan-triacrylat
- 10 10 Teile Dipentaerythrit-pentaacrylat
- 15 15 Teile Tripropylenglykol-diacrylat
- 15 15 Teile N-Vinylpyrrolidon
- 10 0,5 Teile eines Verlaufshilfsmittels auf Silicon-Basis (BYK® 300, Byk-Mallinckrodt, BRD)

Portionen dieser Zusammensetzung werden mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Menge an Photoinitiator oder Initiatorgemischen vermischt. Bei den Initiatorgemischen handelt es sich um erfindungsgemässe Lösungen eines Titanocens (Komponente B) in einem flüssigen Initiator vom Ketal-Typ (Komponente A). Alle Operationen werden unter Rotlicht oder Gelblicht ausgeführt.

15 Die mit Initiator versetzten Proben werden in einer Stärke von 100 µm auf Aluminiumbleche (10 x 15 cm) aufgetragen. Auf die flüssige Schicht wird eine 76 µm dicke Polyesterfolie gelegt und auf diese ein standardisiertes Testnegativ mit 21 Stufen verschiedener optischer Dichte (Stauffer-Kiel) gelegt. Darüber wird eine zweite Polyesterfolie gelegt und das so erhaltene Laminat auf einer Metallplatte fixiert.

20 Die Probe wird dann mit einer 5 KW-Metall-halogenid-Lampe im Abstand von 30 cm belichtet und zwar in einer ersten Testreihe 5 Sekunden und in einer zweiten Testreihe 10 Sekunden. Nach der Belichtung werden die Folien und die Maske entfernt, die belichtete Schicht in einem Ethanolbad 15 Sekunden entwickelt und anschliessend bei 60°C 5 Min getrocknet. Die Empfindlichkeit des verwendeten Initiatorsystems wird durch die Angabe der letzten klebefrei abgebildeten Keilstufe charakterisiert. Je höher die Zahl der Stufen ist, desto empfindlicher ist das System. Eine Erhöhung um zwei Stufen bedeutet dabei etwa eine Verdopplung

25 der Härtungsgeschwindigkeit.

Als Initiatoren werden — einzeln und im Gemisch — eine Reihe der vorstehend angegebenen Photoinitiatoren A—1 bis A—29 verwendet, sowie die folgenden Initiatoren:

- 30 A—30 4-Benzoyl-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan
- A—31 4-Benzoyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolan
- A—32 α,α-Diethoxyacetophenon
- B—1 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis-((2,3,6-trifluorphenyl)-titan
- B—2 Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-tetrafluorphenyl)-titan
- 35 B—3 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-tetrafluorphenyl)-titan
- B—4 Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titanisocyanat
- B—5 Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titanazid
- B—6 Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titantrifluoracetat
- 40 B—7 Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-decyloxy-tetrafluorphenyl)-titan

EP 0 242 330 B1

Tabelle 1

Menge Initiator *)		Zahl der abgebildeten Stufen		
Komponente A	Komponente B	nach 5 s	nach 10 s	Belichtung
2 % A-1	-	5	7	
-	0,05 % B-1	6	8	
1,95 % A-1	0,05 % B-1	7	9	
-	0,1 % B-1	8	10	
1,9 % A-1	0,1 % B-1	10	11	
-	0,05 % B-2	6	8	
1,95 % A-1	0,05 % B-2	8	10	
-	0,1 % B-2	8	10	
1,9 % A-1	0,1 % B-2	10	11	
-	0,05 % B-3	6	8	
1,95 % A-1	0,05 % B-3	8	10	
-	0,1 % B-3	8	10	
1,9 % A-1	0,1 % B-3	10	11	
-	0,2 % B-4	5		
1,8 % A-1	0,2 % B-4	7		
-	0,2 % B-5	6		
1,8 % A-1	0,2 % B-5	7		
-	0,2 % B-6	7		
1,8 % A-1	0,2 % B-6	8		
2 % A-1	-	4	7	8
-	0,05 % B-6	4	6	8
1,95 % A-1	0,05 % B-6	4	6	10
2 % A-4	-	5	7	9
1,95 % A-4	0,05 % B-6	6	8	10
2 % A-13	-	6	8	10
1,95 % A-13	0,05 % B-6	7	9	11
2 % A-19	-	5	7	9
1,95 % A-19	0,05 % B-6	7	9	11
2 % A-25	-	7	8	11
1,95 % A-25	0,05 % B-6	7	9	11
2 % A-17	-	6	8	10
1,95 % A-17	0,05 % B-6	7	9	12

*) bezogen auf die photohärtbare Zusammensetzung

EP 0 242 330 B1

Fortsetzung Tabelle 1

Menge Initiator *)		Zahl der abgebildeten Stufen		
Komponente A	Komponente B	nach 5s	nach 10s	nach 15s Belichtung
2 % A-11	-	5	7	8
1,95 % A-11	0,05 % B-6	6	8	10
2 % A-14	-	5	7	10
1,95 % A-14	0,05 % B-6	7	9	10
2 % A-30	-	4	6	7
1,95 % A-30	0,05 % B-6	6	8	10
2 % A-31	-	4	6	8
1,95 % A-31	0,05 % B-6	6	9	10
2 % A-32	-	3	5	7
1,95 % A-32	0,05 % B-6	5	8	9
2 % A-1	-	4	7	8
-	0,05 % B-7	5	8	10
1,95 % A-1	0,05 % B-7	5	9	11
2 % A-4	-	5	7	9
1,95 % A-4	0,05 % B-7	7	9	11
2 % A-13	-	6	8	10
1,95 % A-13	0,05 % B-7	7	10	12
2 % A-19	-	5	7	9
1,95 % A-19	0,05 % B-7	7	9	11
2 % A-25	-	7	8	11
1,95 % A-25	0,05 % B-7	8	10	12
2 % A-17	-	6	8	10
1,95 % A-17	0,05 % B-7	8	10	12
2 % A-11	-	5	7	8
1,95 % A-11	0,05 % B-7	8	10	12
2 % A-14	-	5	7	10
1,95 % A-14	0,05 % B-7	7	9	11
2 % A-30	-	4	6	7
1,95 % A-30	0,05 % B-7	6	8	10
2 % A-31	-	4	6	8
1,95 % A-31	0,05 % B-7	6	8	10
2 % A-32	-	3	5	7
1,95 % A-32	0,05 % B-7	6	8	10

*) bezogen auf die photohärtbare Zusammensetzung

EP 0 242 330 B1

Beispiel 6

Härtung eines ungesättigten Polyesterharzes

Jeweils 0,4 g flüssiges Benzilketol und 0,1 g eines Verlaufshilfsmittels (Byk® 300, Byk-Mallinckrodt) werden in 20 g eines ungesättigten Polyesterharzes (Roskydal® 502, Bayer AG) gelöst. Diese Mischungen werden in einer Schichtdicke von 100 µm auf weissem Karton aufgetragen. Die Proben werden in einem PPG-Bestrahlungsgerät mit 2 Lampen à 80 W/cm bei einer Bandgeschwindigkeit von 10 m/min bestrahlt. Hierbei wird bestimmt, wieviel Durchläufe bis zur Wischfestigkeit der Probe notwendig sind.

Zur Beurteilung der Dunkellagerbeständigkeit werden die Mischungen unter Lichtausschluss 16 Tage bei 60°C gelagert.

Folgende Photoinitiatoren werden verwendet: A-1, A-4, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, A-25, A-26, A-27.


In allen Fällen genügten zwei Durchgänge durch das Bestrahlungsgerät zur Erzielung eines wischfesten Filmes.

Alle Proben waren nach 16 Tagen Dunkellagerung unverändert.

Patentansprüche

1. Flüssiges Photoinitiatorgemisch bestehend aus

A) 70-99,9 Gew.-% mindestens eines flüssigen Acetal- oder Ketal- Photoinitiators ausgewählt aus A₁) einer Verbindung der Formel I,



I

worin

Ar¹ und Ar² unabhängig voneinander Phenyl oder durch C₁-C₄-Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind,

R¹ C₄-C₂₀-Alkyl, C₃-C₁₈-Alkenyl, C₇-C₁₀-Phenylalkyl, eine Gruppe -CH(R³)-COOR⁴, -R⁵-X, -CH(R³)-CH(R¹⁰)-O- oder Tetrahydrofurfuryl darstellt, worin

R⁶ und R¹⁰ unabhängig voneinander Wasserstoff oder Methyl sind,

R⁴ C₁-C₂₀-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl oder C₃-C₈-Alkoxyalkyl ist,

R⁵ C₂-C₁₀-Alkylen bedeutet,


X Halogen, -COOR⁴, -OR⁴ oder -NR⁷R⁸ bedeutet, wobei R⁷ C₁-C₁₂-Alkyl, Allyl, Benzyl, Cyclohexyl, C₂-C₄-Hydroxyalkyl oder C₃-C₈-Alkoxyalkyl bedeutet, R⁸ Wasserstoff ist oder eine der für R⁷ gegebenen Bedeutungen hat oder R⁷ und R⁸ zusammen, C₃-C₇-Alkylen bedeuten, das durch O, S oder NR⁹ unterbrochen sein kann und R⁹ C₁-C₄-Alkyl, C₂-C₄-Hydroxyalkyl oder 2-Cyanoethyl bedeutet,

m ein Wert von 1 bis 30 ist und

R₆ C₁-C₂₀-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₈-Alkoxyalkyl, C₇-C₂₂-Alkylphenyl oder C₂-C₂₀-Alkanoyl bedeutet, und

R² C₁-C₃-Alkyl ist oder eine der für R¹ angegebenen Bedeutungen hat oder

A₂) einer Verbindung der Formel II,



II

worin

R¹¹ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes C₁-C₁₀-Alkyl oder C₇-C₁₀-Phenylalkyl bedeutet,

R¹² Phenyl, 2-Furyl oder Trichlormethyl ist oder eine der für R¹¹ gegebenen Bedeutungen hat, oder R¹¹ und R¹² zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden,

R¹³ C₁-C₄-Alkyl, Phenyl oder durch eine oder mehrere Reste Cl, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl bedeutet,

R¹⁴ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl bedeutet,

R¹⁵ Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Phenyl oder Trichlormethyl bedeutet,

R¹⁶ Wasserstoff, Chlor, C₁-C₄-Alkyl oder, C₁-C₄-Alkoxy bedeutet, oder

EP 0 242 330 B1

A₃) einer Verbindung der Formel III,



worin

Ar³ Phenyl oder durch C₁—C₄-Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl ist,

R¹⁷ Wasserstoff, C₁—C₈-Alkyl oder C₅—C₈-Cycloalkyl ist,

R¹⁸ C₁—C₈-Alkyl oder C₃—C₈-Alkoxyalkyl ist und

R¹⁹ eine für R¹⁸ gegebenen Bedeutungen hat, und


B) 0,1—30 Gew.-% eines Titanocen-Photoinitiators, ausgewählt aus

B₁) einer Verbindung der Formel IV



worin

R²¹ und R²² unabhängig voneinander ein unsubstituiertes oder durch C₁—C₄-Alkyl, Chlor, Phenyl oder Cyclohexyl substituiertes Cyclopentadienyl- oder Indenyl-Anion bedeuten oder R²¹ und R²² zusammen ein zweiwertiges Bis-cyclopentadienyl-Anion der Formel V bedeuten,



worin

Z Methylen, Di- oder Trimethylen, C₂—C₁₂-Alkyliden, C₅—C₇-Cycloalkyliden, —Si(R²⁵)(R²⁶)- oder —Sn(R²⁵)₂- bedeutet und

R²⁵ und R²⁶ C₁—C₁₂-Alkyl, Phenyl oder Benzyl bedeuten,

R²³ den einwertigen Rest eines 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ringes bedeutet, der in mindestens einer ortho-Position zur Bindung an das Ti-Atom durch Fluor substituiert ist und ausserdem durch eine oder mehrere der Gruppen Halogen, C₁—C₁₂-Alkyl, C₁—C₁₄-Alkoxy, C₂—C₁₀-Alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl mit bis zu 12 C-Atomen oder durch eine primäre, sekundäre oder tertiäre Amino- oder Aminoalkylgruppe mit bis zu 20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Ammoniumalkylgruppe mit bis zu 30 C-Atomen substituiert sein kann,

R²⁴ eine der für R²³ angegebenen Bedeutungen hat oder C₂—C₁₂-Alkyl, unsubstituiertes oder im Phenylrest durch Halogen, C₁—C₄-Alkyl, C₁—C₁₄-Alkoxy, Di-(C₂—C₄-alkyl)-amino oder eine quartäre Ammoniumgruppe substituiertes Phenylalkyl mit 2—5 C-Atomen im Alkinrest oder eine Gruppe —N₃, —CN, —S(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶) oder —Sn(R²⁵)₃ bedeutet, oder

R²³ und R²⁴ zusammen einen Rest der Formel VI bedeuten,



worin

Q ein carbocyclischer oder 5- oder 6-gliedriger heterocyclischer aromatischer Ring ist, der in 2-Stellung zur Y-Gruppe an das Titan-Atom gebunden ist und in 3-Stellung durch Fluor substituiert ist und als weitere Substituenten C₁—C₄-Alkyl, Halogen, C₁—C₄-Alkoxy, Di(C₁—C₄-alkyl)amino oder eine quartäre C₃—C₂₀-Ammoniumgruppe enthalten kann,

Y Methylen, C₂—C₁₂-Alkyliden, C₅—C₇-Cycloalkyliden, eine direkte Bindung oder eine Gruppe —NR²⁷—, —O—, —S—, —SO—, —SO₂—, —CO—, —Si(R²⁵)(R²⁶)- oder —Sn(R²⁵)₂- bedeutet und R²⁷ Wasserstoff, C₁—C₁₂-Alkyl, Cyclohexyl, Phenyl, Toly oder Benzyl bedeutet, oder

B₂) einer Verbindung der Formel VII,



worin

R²¹ und R²² die oben genannte Bedeutung haben,

R²⁸ den einwertigen Rest eines 6-gliedrigen carbocyclischen oder 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen aromatischen Ringes bedeutet, der in mindestens einer ortho-Position zur Bindung an das Ti-Atom durch

—CF₃, substituiert ist und ausserdem durch eine oder mehrere der Gruppen Halogen, C₁—C₁₂-Alkyl, C₁—C₁₄-Alkoxy, C₂—C₁₀-Alkoxy-carbonyl oder Aminocarbonyl oder durch eine primäre, sekundäre oder tertiäre Amino- oder Aminoalkylgruppe mit bis zu 20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Ammoniumalkylgruppe mit bis zu 30 C-Atomen substituiert sein kann, und

5 R²⁹ eine der für R²⁸ gegebenen Bedeutungen hat oder C₂—C₁₂-Alkyl, unsubstituiertes oder im Phenylrest durch Halogen oder C₁—C₄-Alkyl substituiertes Phenylalkinyl mit 2—5 C-Atomen im Alkinrest oder Halogen oder eine Gruppe —Si(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶), —Sn(R²⁵)₃, —OH, C₁—C₁₀-Alkoxy, C₆—C₁₀-Aryloxy, unsubstituiertes oder mit Halogen substituiertes C₁—C₁₆-Acyloxy, —N₃, —CN, —NCO oder —NCS bedeutet.

10 2. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 1 bestehend aus

A) 99—95 Gew.% mindestens einer flüssigen Verbindung der Formel I, II oder III und

B) 0,5—10 Gew.% einer Titanocen-Verbindung der Formel IV oder VII.

3. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente A) entweder

15 A₁) ein flüssiges Benzilketol der Formel I ist, worin

Ar¹ und Ar² Phenyl, Toly, Chlorphenyl oder Bromphenyl sind,

R¹ C₄—C₁₈-Alkyl, C₃—C-Alkenyl, —CH₂COOR⁴, —R⁵—X, —CH(R³)—CH₂—O—R⁶ oder Tetrahydrofurfuryl bedeutet, worin R³ H oder CH₃ ist,

20 R⁴ C₁—C₁₈-Alkyl, Alkyl, oder C₃—C₆-Alkoxyalkyl ist, R⁵ C₂—C₄-Alkyl ist, X Halogen, —COOR⁴, —OR⁴ oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2—12 C-Atomen bedeutet,

m 1—25 und R⁶ C₁—C₁₈-Alkyl oder C₁₂—C₂₂-Alkylphenyl bedeutet, und

R² Methyl ist oder eine der für R¹ gegebenen Bedeutungen hat, oder

A₂) ein flüssiges Dioxolan der Formel ist, worin

25 R¹¹ Wasserstoff, C₁—C₅-Alkyl, C₂—C₆-Alkoxyalkyl, C₂—C₄-Hydroxyalkyl oder Benzyl bedeutet, R¹² Phenyl oder 2-Furyl ist oder eine der für R¹¹ gegebenen Bedeutungen hat oder R¹¹ und R¹²

zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden,

R¹³ C₁—C₄-Alkyl oder Phenyl ist,

R¹⁴ Wasserstoff oder C₁—C₄-Alkyl ist,

30 R¹⁵ Wasserstoff, C₁—C₄-Alkyl oder Phenyl ist, und

R¹⁶ Wasserstoff, Chlor, Methyl oder Methoxy bedeutet, oder


A₃) ein flüssiges Acetal oder Ketal der Formel III ist, worin Ar³ Phenyl ist, R¹⁷ Wasserstoff ist und R¹⁸ und

35 R¹⁹ C₁—C₄-Alkyl sind,

und dass die Komponente B) eine Titanocenverbindung der Formel IV ist, worin

R²¹ und R²² ein unsubstituiertes oder durch C₁—C₄-Alkyl substituiertes Cyclopentadienyl-Anion sind


und R²³ und R²⁴ eine Gruppe der Formel VIII bedeuten,



VIII

worin R³⁰, R³¹ und R³² unabhängig voneinander Wasserstoff, F, Cl, Br, C₁—C₁₄-Alkoxy, eine tertiäre Aminogruppe oder Aminomethylgruppe mit 2—20 C-Atomen oder eine quartäre Ammonium- oder Ammonium-


50 R²³ und R²⁴ zusammen eine zweiwertige Gruppe der Formel



55 darstellen, worin Y die in Anspruch 1, angegebene Bedeutung hat,

oder dass die Komponente B) eine Titanocenverbindung der Formel VII ist, worin R²¹ und R²² ein unsubstituiertes oder durch C₁—C₄-Alkyl substituiertes Cyclopentadienyl-Anion sind und R²⁸ eine Gruppe

der Formel IX bedeutet,



IX

worin R^{33} , R^{34} , R^{35} und R^{36} unabhängig voneinander Wasserstoff, F, Cl, Br oder C_1-C_{14} -Alkoxy bedeuten und R^{29} eine der für R^{28} gegebenen Bedeutungen hat oder F, Cl, Br, CN, N_3 , unsubstituiertes oder mit Halogen substituiertes C_2-C_4 -Acyloxy, $-NCO$ oder $-NCS$ bedeutet.


4. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente A entweder eine Verbindung oder ein technisches Gemisch von Verbindungen der Formel I ist, worin Ar^1 und Ar^2 Phenyl sind, R^1 C_4-C_{16} -Alkyl, $-\text{CH}_2-\text{COO}(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{X}$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\text{R}^6$ bedeutet, worin X Chlor, C_1-C_9 -Alkoxy oder eine tertiäre Aminogruppe mit 2–8 C-Atomen ist, m ein Wert von 2 bis 20 ist und R^6 C_8-C_{16} -Alkyl oder $C_{13}-C_{16}$ -Alkylphenyl ist, R^2 Methyl ist oder eine der für R^1 angegebenen Bedeutungen hat, oder eine Verbindung der Formel ist, worin R^{11} und R^{12} Methyl sind oder zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclopentan- oder Cyclohexanring bilden R^{13} Methyl oder Phenyl ist, R^{14} H oder Methyl ist, R^{15} H, Methyl oder Phenyl ist und R^{16} H, Methyl oder Methoxy ist, oder dass die Komponente A 2,2-Dimethoxyacetophenon oder 2,2-Diethoxyacetophenon ist.

5. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente A eine Verbindung oder ein technisches Gemisch von Verbindungen Formel I ist.

6. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente A eine Verbindung oder ein technisches Gemisch der Formel I ist, worin R^1 und R^2 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\text{R}^6$ bedeutet, worin m ein Wert von 2–12 ist und R^6 C_8-C_{16} -Alkyl oder $C_{13}-C_{16}$ -Alkylphenyl ist.

7. Flüssiges Initiatorgemisch gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente B entweder eine Verbindung der Formel IV ist, worin R^{21} und R^{22} ein Cyclopentadienyl- oder Methylcyclopentadienyl-Anion sind und R^{23} und R^{24} eine Gruppe der Formel VIII sind, worin entweder a) R^{30} H, F, Cl oder Br ist, R^{31} Fluor oder C_1-C_{14} -Alkoxy ist und R^{32} H, Cl oder Br ist oder b) R^{30} und R^{32} H, F, Cl oder Br sind und R^{31} H, Cl, Br, C_1-C_{14} -Alkoxy, eine tertiäre Amino- oder Aminomethylgruppe oder eine quartäre Ammonium- oder Ammonium-methylgruppe ist, oder B eine Verbindung der Formel VII ist, worin R^{21} und R^{22} ein Cyclopentadienyl- oder Methylcyclopentadienyl-Anion sind, R^{28} 2-(Trifluormethyl)phenyl oder 6-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl bedeutet und R^{29} die gleiche Bedeutung wie R^{28} hat oder F, Cl, Br, CN, N_3 , $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$, $-\text{O}-\text{CO}-\text{CF}_3$, $-\text{NCO}$ oder $-\text{NCS}$ ist.

8. Verbindung der Formel I,



I

worin

Ar^1 und Ar^2 unabhängig voneinander Phenyl oder durch C_1-C_4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind, und a)

R^1 eine Gruppe der Formel $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\text{R}^6$ (C_8-C_{16} -Alkyl) oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-(C_7-C_{10}\text{-Alkyl})$ ist, worin m ein Wert von 2–20 ist, und R^2 C_1-C_4 -Alkyl ist oder die für R^1 gegebene Bedeutung hat oder b)

R^1 und R^2 dieselbe Bedeutung haben und je einen C_8-C_{16} -Alkylrest darstellen.

9. Verbindung gemäss Anspruch 8 der Formel I, worin Ar^1 und Ar^2 unabhängig voneinander Phenyl oder durch C_1-C_4 -Alkyl oder Halogen substituiertes Phenyl sind und R^1 und R^2 dieselbe Bedeutung haben und je einen $C_{12}-C_{16}$ -Alkylrest darstellen.

10. Photohärtbare Zusammensetzung, enthaltend mindestens eine ethylenisch ungesättigte Verbindung und 0.5 bis 20 Gew.% eines Initiatorgemisches gemäss Anspruch 1.

11. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung ein Lack oder eine Druckfarbe ist.


12. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung zur Herstellung von Druckplatten, Resistmaterialien, Bildaufzeichnungsmaterialien oder sonstigen Informationsträgern verwendet wird.

Revendications

1, Mélange liquide de photo-amorceurs constitué

A) de 70 à 99,9% en poids d'au moins un acétal photo-amorceur liquide pris dans l'ensemble constitué

par:
A₁) les composés répondant à la formule I:



I

dans laquelle

Ar¹ et Ar² représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un phényle ou un phényle porteur d'un alkyle en C₁-C₄ ou d'un halogène,

R¹ représente un alkyle en C₁-C₂₀, un alcényle en C₃-C₁₈, un phénylalkyle en C₇-C₁₀, un radical -CH(R³)-COOR⁴, un radical -R⁵-X, un radical -[CH(R³)-CH(R¹⁰)-O]_m-R⁶ ou un radical tétrahydrofurfuryle, radicaux dans lesquels

R³ et R¹⁰ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, l'hydrogène ou un méthyle,

R⁴ représente un alkyle en C₁-C₂₀, un alcényle en C₃-C₅ ou un alcoxyalkyle en C₃-C₈,


R⁵ représente un alkylène en C₂-C₁₀,

X représente un halogène, un radical -COOR⁴, un radical -OR⁴ ou un radical -NR⁷R⁸, radicaux dans lesquels R⁷ représente un alkyle en C₁-C₁₂, un allyle, un benzyle, un cyclohexyle, un hydroxyalkyle en C₂-C₄ ou un alcoxyalkyle en C₃-C₈, R⁸ représente l'hydrogène ou a l'une des significations indiquées pour R⁷, ou R⁷ et R⁸ forment ensemble un alkylène en C₃-C₇ qui peut être interrompu par O, S ou NR⁹, le symbole R⁹ désignant un alkyle en C₁-C₄, un hydroxyalkyle en C₂-C₄ ou un cyano-2 éthyle,

m désigne un nombre de 1 à 30 et

R⁶ représente un alkyle en C₁-C₂₀, un alcényle en C₃-C₅, un alcoxyalkyle en C₃-C₈, un alkylphényle en C₇-C₂₂ ou un alcanoyle en C₂-C₂₀,

et R² représente un alkyle en C₁-C₃ ou a l'une des significations qui ont été données pour R¹,
A₂) les composés répondant à la formule II:



II

dans laquelle

R¹¹ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₁₀ non substitué ou porteur d'un hydroxy ou d'un alcoxy en C₁-C₄, ou un phénylalkyle en C₇-C₁₀,

R¹² représente un phényle, un furyle-2 ou un trichlorométhyle ou a l'une des significations qui ont été données pour R¹¹, ou encore

R¹¹ et R¹² forment ensemble, et avec l'atome de carbone auquel ils sont liés, un cycle de cyclopentane ou cyclohexane,


R¹³ représente un alkyle en C₁-C₄, un phényle ou un phényle porteur d'un ou de plusieurs substituants pris dans l'ensemble constitué par Cl, les alkyles en C₁-C₄ et les alcoxy en C₁-C₄,

R¹⁴ représente l'hydrogène ou un alkyle en C₁-C₄,

R¹⁵ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄, un phényle ou un trichlorométhyle et

R¹⁶ représente l'hydrogène, le chlore, un alkyle en C₁-C₄ ou un alcoxy en C₁-C₄, et

A₃) les composés répondant à la formule III;



III

dans laquelle

Ar³ représente un phényle ou un phényle porteur d'un alkyle en C₁-C₄ ou d'un halogène,


R¹⁷ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₈ ou un cycloalkyle en C₅-C₈,

R¹⁸ représente un alkyle en C₁-C₈ ou un alcoxyalkyle en C₃-C₈ et

R¹⁹ a l'une des significations qui ont été données pour R¹⁸,


EP 0 242 330 B1

B) de 0,1 à 30% en poids d'un titanocène photo-amorceur pris dans l'ensemble constitué par:
B₁) les composés répondant à la formule IV:



dans laquelle

R²¹ et R²² représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un anion cyclopentadiényle ou indényle non substitué ou porteur d'un alkyle en C₁-C₄, d'un chlore, d'un phényle ou d'un cyclohexyle ou forment ensemble un anion bis-cyclopentadiényle bivalent répondant à la formule V:



dans laquelle Z représente un méthylène, un diméthylène, un triméthylène, un alkylidène en C₂-C₁₂, un cyclo-alkylidène en C₅-C₇, un radical -Si(R²⁵)(R²⁶)- ou un radical -Sn(R²⁵)₂-, les symboles R²⁵ et R²⁶ représentant chacun un alkyle en C₁-C₁₂, un phényle ou un benzyle,

R²³ représente le radical univalent d'un cycle aromatique carbocyclique à 6 maillons ou hétérocyclique à 5 ou 6 maillons, qui porte du fluor en au moins une position ortho par rapport à la liaison à l'atome de titane et qui peut en outre porter un ou plusieurs substituants pris dans l'ensemble constitué par les halogènes, les alkyles en C₁-C₁₂, les alcoxy en C₁-C₄, les alcoxycarbonyles en C₂-C₁₀ et les aminocarbonyles à au plus 12 atomes de carbone ou porter un radical amino ou aminoalkyle primaire, secondaire ou tertiaire contenant au plus 20 atomes de carbone ou un radical ammonium ou ammonioalkyle quaternaire contenant au plus 30 atomes de carbone,

R²⁴ a l'une des significations qui ont été données pour R²³ ou représente un alcynyle en C₂-C₁₂, un phénylalcynyle contenant de 2 à 5 atomes de carbone dans la partie alcynyle, non substitué ou portant, sur le radical phényle, un halogène, un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un di-(C₂-C₄-alkyl)-amino ou un radical ammonium quaternaire, ou représente un radical -N₃, -CN, -Si(R²⁵)₃, -Si(R²⁵)₂(R²⁶) ou -Sn(R²⁵)₃, ou


R²³ et R²⁴ forment ensemble un radical répondant à la formule VI:



dans laquelle Q représente un cycle aromatique carbocyclique ou hétérocyclique à 5 ou 6 maillons, qui est lié à l'atome de titane par sa position 2 relativement au radical Y, qui porte un atome de fluor en position 3 et qui peut porter, comme autres substituants, un alkyle en C₁-C₄, un halogène, un alcoxy en C₁-C₄, un di-(C₁-C₄-alkyl)-amino ou un radical ammonium quaternaire en C₃-C₂₀, et Y représente un méthylène, un alkylidène en C₂-C₁₂, un cycloalkylidène en C₅-C₇, une liaison directe ou un radical -NR²⁷-, -O-, -S-, -SO-, -SO₂-, -CO-, -Si(R²⁵)(R²⁶)- ou -Sn(R²⁵)₂-, le symbole R²⁷ désignant l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₁₂, un cyclohexyle, un phényle, un tolyle ou un benzyle,

et

B₂) les composés répondant à la formule VII:



dans laquelle

R²¹ et R²² ont les significations qui leur ont été données ci-dessus,

R²⁸ représente le radical univalent d'un cycle aromatique carbocyclique à 6 maillons ou hétérocyclique à 5 ou 6 maillons, qui porte un radical -CF₃ en au moins une des positions ortho par rapport à la liaison à l'atome de titane et qui peut en outre porter un ou plusieurs substituants pris dans l'ensemble constitué par les halogènes, les alkyles en C₁-C₁₂, les alcoxy en C₁-C₄, les alcoxycarbonyles en C₂-C₁₀ et les aminocarbonyles, ou un radical amino ou amino-alkyle primaire, secondaire ou tertiaire contenant au plus 20 atomes de carbone, ou un radical ammonium ou ammonio-alkyle quaternaire contenant au plus 30 atomes de carbone, et

R²⁹ a l'une des significations qui ont été données pour R²⁸ ou représente un alcynyle en C₂-C₁₂, un phénylalcynyle non substitué ou portant, sur sa partie phényle, un halogène ou un alkyle en C₁-C₄, la partie alcynyle de ce phénylalcynyle contenant de 2 à 5 atomes de carbone, un halogène ou un radical

EP 0 242 330 B1

—Si(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶), —Sn(R²⁵)₃, —OH, un alcoxy en C₁—C₁₀, un aryloxy en C₆—C₁₀, un acyloxy en C₁—C₆ non substitué ou porteur d'un halogène, —N₃, —CN, —NCO ou —NCS.

2. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 1 qui est constitué:

A) de 90 à 99,5% en poids d'au moins un composé liquide de formule I, II ou III et
B) de 0,5 à 10% en poids d'un titanocène de formule IV ou VII.

3. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 1 caractérisé en ce que la composante A) est soit A₁) un benzile-acétal liquide de formule I dans lequel:

Ar¹ et Ar² représentent chacun un radical phényle, tolyle, chlorophényle ou bromophényle,
R¹ représente un alkyle en C₁—C₁₈, un alcényle en C₃—C₅, un radical —CH₂COOR⁴, un radical —R₅—X,

un radical —CH(R³)—CH₂—O—R⁶ ou un radical tétrahydrofurfuryle, radicaux dans lesquels R³ représente H ou CH₃, R⁴ un alkyle en C₁—C₁₈, un allyle ou un alcoxyalkyle en C₃—C₆, R⁵ un alkylène en C₂—C₄, X un halogène, un radical —COOR⁴ ou —OR⁴ ou un radical amino tertiaire contenant de 2 à 12 atomes de carbone, m un nombre de 1 à 25 et R⁶ un alkyle en C₁—C₁₈ ou un alkylphényle en C₁₂—C₂₂, et

R² représente un méthyle ou a l'une des significations qui ont été données pour R¹,

soit

A₂) un dioxolanne liquide de formule II dans lequel

R¹¹ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁—C₅, un alcoxyalkyle en C₂—C₈, un hydroxyalkyle en C₂—C₄ ou un benzyle,

R¹² représente un phényle ou un furyle-2 ou a l'une des significations qui ont été données pour R¹¹, ou encore R¹¹ et R¹² forment ensemble, et avec l'atome de carbone auquel ils sont liés, un cycle de cyclopentane ou de cyclohexane,

R¹³ représente un alkyle en C₁—C₄ ou un phényle,

R¹⁴ représente l'hydrogène ou un alkyle en C₁—C₄,

R¹⁵ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁—C₄ ou un phényle et

R¹⁶ représente l'hydrogène, le chlore, un méthyle ou un méthoxy,


soit

A₃) un acétal liquide de formule III dans lequel Ar³ représente un phényle, R¹⁷ l'hydrogène et R¹⁸ et R¹⁹ chacun un alkyle en C₁—C₄,

et la composante B est un titanocène de formule IV dans lequel:

R²¹ et R²² représentent chacun un anion cyclopentadiényle non substitué ou porteur d'un alkyle en C₁—C₄ et


R²³ et R²⁴ représentent chacun un radical répondant à la formule VIII



VIII

dans laquelle R³⁰, R³¹ et R³² représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l'hydrogène, F, C₁, Br, un alcoxy en C₁—C₄, un radical amino ou aminométhyle tertiaire contenant de 2 à 20 atomes carbone ou un radical ammonium ou ammoniométhyle quaternaire contenant de 3 à 24 atomes de carbone,

R²³ et R²⁴ forment ensemble un radical bivalent de formule




IX

dans lequel Y a la signification indiquée à la revendication 1,

ou la composante B est un titanocène de formule VII dans lequel:

R²¹ et R²² représentent chacun un anion cyclopentadiényle non substitué ou porteur d'un alkyle en C₁—C₄, et

R²⁸ représente un radical répondant à la formule IX:



dans laquelle R^{33} , R^{34} , R^{35} et R^{36} représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l'hydrogène, F, Cl, Br ou un alcoxy en C_1-C_{14} , et

R^{29} a l'une des significations qui ont été données pour R^{28} ou représente F, Cl, Br, CN, N_3 , un acyloxy en C_2-C_4 non substitué ou porteur d'un halogène, $-NCO$ ou $-NCS$.

4. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 1 caractérisé en ce que la composante A est soit un composé ou un mélange technique de composés de formule I dans lesquels Ar^1 et Ar^2 représentent chacun un phényle, R^1 représente un alkyle en C_4-C_{16} , un radical $-CH_2-COO(C_1-C_4\text{-alkyl})$, un radical $-CH_2CH_2X$ ou $-CH_2CH_2O\text{---}R^6$, où X représente le chlore, un alcoxy en C_1-C_8 ou un radical amino tertiaire contenant de 2 à 8 atomes de carbone, m un nombre de 2 à 20 et R^6 un alkyle en C_8-C_{16} ou un alkylphényle en $C_{13}-C_{16}$, et R^2 représente un méthyle ou a l'une des significations qui ont été données pour R^1 , soit un composé de formule II dans lequel R^{11} et R^{12} représentent un méthyle ou forment ensemble, et avec l'atome de carbone auquel ils sont liés, un cycle de cyclopentane ou de cyclohexane, R^{13} représente un méthyle ou un phényle, R^{14} représente H ou un méthyle, R^{15} représente H, un méthyle ou un phényle, et R^{16} représente H, un méthyle ou un méthoxy, ou la composante A est la diméthoxy-2,2 acétophénone ou la diéthoxy-2,2 acétophénone.

5. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 4 caractérisé en ce que la composante A est un composé ou un mélange technique de composés de formule I.

6. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 5 caractérisé en ce que la composante A est un composé de formule I, ou un mélange technique de composés de formule I, dans lequel R^1 et R^2 représentent chacun un radical $-CH_2CH_2O\text{---}R^6$ dans lequel m désigne un nombre de 2 à 12 et R^6 représente un alkyle en C_8-C_{16} ou un alkylphényle en $C_{13}-C_{16}$.

7. Mélange liquide d'amorceurs selon la revendication 3 caractérisé en ce que la composante B est soit un composé de formule IV dans lequel R^{21} et R^{22} représentent chacun un anion cyclopentadiényle ou méthylcyclopentadiényle, et R^{23} et R^{24} représentent chacun un radical de formule VIII dans lequel ou bien a) R^{30} représente H, F, Cl ou Br, R^{31} le fluor ou un alcoxy en C_1-C_{14} et R^{32} H, Cl ou Br, ou bien b) R^{30} et R^{32} représentent chacun H, F, Cl ou Br et R^{31} représente H, Cl, Br, un alcoxy en C_1-C_{14} , un radical amino ou aminoéthyle tertiaire ou un radical ammonium ou ammoniométhyle quaternaire, soit un composé de formule VII dans lequel R^{21} et R^{22} représentent chacun un anion cyclopentadiényle ou méthylcyclopentadiényle, R^{28} représente un radical trifluorométhyl-2 phényle ou fluoro-6 trifluorométhyl-2 phényle et R^{29} a la même signification que R^{28} ou représente F, Cl, Br, CN, N_3 , $-O-CO-CH_3$, $-O-CO-CF_3$, $-NCO$ ou NCS .

8. Composé répondant à la formule I



dans laquelle Ar^1 et Ar^2 représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un phényle ou un phényle porteur d'un alkyle en C_1-C_4 ou d'un halogène, et a) R^1 représente un radical $-CH_2CH_2O\text{---}R^6$ (C_8-C_{16} -alkyl) ou un radical $-CH_2CH_2O\text{---}R^6$ (C_7-C_{10} -alkyl), radicaux dans lesquels m désigne un nombre de 2 à 20, et R^2 représente un alkyle en C_1-C_4 ou a la signification qui a été donnée pour R^1 , ou b) R^1 et R^2 ont la même signification et représentent chacun un radical alkyle en C_9-C_{16} .

9. Composé de formule I selon la revendication 8 dans lequel Ar^1 et Ar^2 représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un phényle ou un phényle porteur d'un alkyle en C_1-C_4 ou d'un halogène, et R^1 et R^2 ont la même signification et représentent chacun un alkyle en $C_{12}-C_{16}$.

10. Composition photodurcissable qui contient au moins un composé éthylénique et de 0,5 à 20% en poids d'un mélange d'amorceurs selon la revendication 1.

11. Composition photodurcissable selon la revendication 10 caractérisée en ce qu'elle est un vernis ou une encre d'imprimerie.

12. Composition photodurcissable selon la revendication 10 caractérisée en ce qu'elle est utilisée pour la fabrication de clichés d'imprimerie, de matières pour résistes (réserves), de matières pour l'enregistrement d'images ou d'autres supports d'informations.

Claims

1. A liquid photoinitiator mixture consisting of
A) 70-99.9% by weight of at least one liquid acetal or ketal photoinitiator selected from
A₁) a compound of the formula I




in which

Ar^1 and Ar^2 are independently of each other phenyl or C_1-C_4 alkyl- or halogen-substituted phenyl,

EP 0 242 330 B1

R^1 is C_4-C_{20} alkyl, C_3-C_{18} alkenyl, C_7-C_{10} phenylalkyl, a group $-CH(R^3)-COOR^4$, $-R^5-X$,
 $[-CH(R^3)-CH(R^{10})-O]_m R^6$ or tetrahydrofurfuryl, in which
 R^3 and R^{10} are independently of each other hydrogen or methyl,
 R^4 is C_1-C_{20} alkyl, C_3-C_5 alkenyl or C_3-C_8 alkoxyalkyl,
 R^5 is C_2-C_{10} alkylene,
 X is halogen, $-COOR^4$, $-OR^4$ or $-NR^7R^8$, where R^7 is C_1-C_{12} alkyl, allyl, benzyl, cyclohexyl,
 C_2-C_4 hydroxyalkyl or C_3-C_8 alkoxyalkyl, R^8 is hydrogen or has one of the meanings given for R^7 , or R^7 and
 R^8 together are C_3-C_7 alkylene which can be interrupted by O, S or NR^9 and R^9 is C_1-C_4 alkyl,
 C_2-C_4 hydroxyalkyl or 2-cyanoethyl,
 m is from 1 to 30 and
 R^6 is C_1-C_{20} alkyl, C_3-C_5 alkenyl, C_3-C_8 alkoxyalkyl, C_7-C_{22} alkylphenyl or C_2-C_{20} alkanoyl, and
 R^2 is C_1-C_3 alkyl or has one of the meanings given for R^1 or
 A_2 a compound of the formula II

15



in which
 R^{11} is hydrogen, unsubstituted- or hydroxyl- or C_1-C_4 alkoxy-substituted C_1-C_{10} alkyl or
 C_7-C_{10} phenylalkyl,
 R^{12} is phenyl, 2-furyl or trichloromethyl or has one of the meanings given for R^{11} , or R^{11} and R^{12}
 together with the C atom to which they are bonded form a cyclopentane or cyclohexane ring,
 R^{13} is C_1-C_4 alkyl, phenyl or Cl-, C_1-C_4 alkyl or C_1-C_4 alkoxy-monosubstituted or -polysubstituted
 phenyl,
 R^{14} is hydrogen or C_1-C_4 alkyl,
 R^{15} is hydrogen, C_1-C_4 alkyl, phenyl or trichloromethyl,
 R^{16} is hydrogen, chlorine, C_1-C_4 alkyl or C_1-C_4 alkoxy, or
 A_3 a compound of the formula III,

35



in which
 Ar^3 is phenyl or C_1-C_4 alkyl- or halogen-substituted phenyl,
 R^{17} is hydrogen, C_1-C_8 alkyl or C_5-C_8 cycloalkyl,
 R^{18} is C_1-C_8 alkyl or C_3-C_8 alkoxyalkyl and
 R^{19} has one of the meanings given for R^{18} , and
 B) 0.1-30% by weight of a titanocene photoinitiator selected from
 A_3 a compound of the formula IV

50



in which R^{21} and R^{22} are independently of each other an unsubstituted or C_1-C_4 alkyl-, chlorine-, phenyl- or
 cyclohexyl-substituted cyclopentadienyl or indenyl anion or R^{21} and R^{22} together are a divalent biscyclo-
 pentadienyl anion of the formula V,

60



in which Z is methylene, dimethylene, trimethylene, C_2-C_{12} alkylidene, C_5-C_7 cycloalkylidene,
 $-Si(R^{25})(R^{26})-$ or $-Sn(R^{25})_2-$ and R^{25} and R^{26} are C_1-C_{12} alkyl, phenyl or benzyl,

EP 0 242 330 B1

R²³ is the monovalent radical of a 6-membered carbocyclic or 5- or 6-membered heterocyclic aromatic ring which is substituted in at least one ortho-position relative to the bond to the Ti atom by fluorine and also by one or more of the groups halogen, C₁—C₁₂alkyl, C₁—C₁₄alkoxy, C₂—C₁₀-alkoxycarbonyl, amino-

carbonyl of up to 12 carbon atoms or by a primary, secondary or tertiary amino or aminoalkyl group having up to 20 carbon atoms or a quaternary ammonium or ammoniumalkyl group having up to 30 C atoms, R²⁴ has one of the meanings given for R²³ or is C₂—C₁₂alkynyl, phenylalkynyl having 2—5 C atoms in the alkynyl radical and is unsubstituted or substituted in the phenyl radical by halogen or C₁—C₄alkyl, C₁—C₁₄alkoxy, di-(C₂—C₄alkyl)-amino or a quaternary ammonium group, or is a group —N₃—, —CN, —Si(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶) or —Sn(R²⁵)₃, or R²³ and R²⁴ together are a radical of the formula VI




VI

in which Q is a carbocyclic or 5- or 6-membered heterocyclic aromatic ring which in the 2-position relative to the Y group is bonded to the titanium atom and in the 3-position is substituted by fluorine and can contain as further substituents C₁—C₄alkyl, halogen, C₁—C₄alkoxy, di-(C₁—C₄alkyl)amino or a quaternary C₃—C₂₀ammonium group,

Y is methylene, C₂—C₁₂alkylidene, C₅—C₇cycloalkylidene, a direct bond or a group —NR²⁷—, —O—, —S—, —SO—, SO₂, —CO—, —Si(R²⁵)(R²⁶)— or —Sn(R²⁵)₂— and R²⁷ is hydrogen, C₁—C₁₂alkyl, cyclohexyl, phenyl, tolyl or benzyl, or

B₂) a compound of the formula VII



VII

in which R²¹ and R²² are as defined above,

R²⁸ is the monovalent radical of a 6-membered carbocyclic or 5- or 6-membered heterocyclic aromatic ring which is substituted in at least one ortho-position relative to the bond to the Ti atom by —CF₃ and can additionally be substituted by one or more of the groups halogen, C₁—C₁₂alkyl, C₁—C₁₄alkoxy, C₂—C₁₀alkoxycarbonyl or aminocarbonyl or by a primary, secondary or tertiary amino or aminoalkyl group having up to 20 C atoms or a quaternary ammonium or ammoniumalkyl group having up to 30 C atoms and

R²⁹ has one of the meanings given for R²⁸ or is C₂—C₁₂alkynyl, phenylalkynyl having 2—5 C atoms in the alkynyl radical which is unsubstituted or substituted in the phenyl radical by halogen or C₁—C₄alkyl, or is halogen or a group —Si(R²⁵)₃, —Si(R²⁵)₂(R²⁶), —Sn(R²⁵)₃, —OH, C₁—C₁₀alkoxy, C₆—C₁₀aryloxy, unsubstituted or halogen-substituted C₁—C₆acyloxy, —N₃, —CN, —NCO or —NCS.

2. A liquid initiator mixture according to claim 1 consisting of

A) 90—99.5% by weight of at least one liquid compound of the formula I, II or III and

B) 0.5—10% by weight of a titanocene compound of the formula IV or VII.

3. A liquid initiator mixture according to claim 1 wherein component A) is either

A₁) a liquid benzil ketal of the formula I in which

Ar¹ and Ar² are phenyl, tolyl, chlorophenyl or bromophenyl,

R¹ is C₄—C₁₈alkyl, C₃—C₅alkenyl, —CH₂COOR⁴, —R⁵—X, —CH(R³)—CH₂O—_mR⁶ or tetrahydrofurfuryl, in which R³ is H or CH₃,

R⁴ is C₁—C₁₈alkyl, allyl or C₃—C₆alkoxyalkyl, R⁵ is C₂—C₄alkylene, X is halogen, —COOR⁴, —OR⁴ or a tertiary amino group having 2—12 C atoms,

m is 1—25 and R⁶ is C₁—C₁₈alkyl or C₁₂—C₂₂alkylphenyl, and

R² is methyl or has one of the meanings given for R¹, or

A₂) is a liquid dioxolane of the formula II in which

R¹¹ is hydrogen, C₁—C₅alkyl, C₂—C₈alkoxyalkyl, C₂—C₄hydroxyalkyl or benzyl, R¹² is phenyl or 2-furyl or has one of the meanings given for R¹¹, or R¹¹ and R¹² together with the C atom to which they are bonded form a cyclopentane or cyclohexane ring,

R¹³ is C₁—C₄alkyl or phenyl,

R¹⁴ is hydrogen or C₁—C₄alkyl,

R¹⁵ is hydrogen, C₁—C₄alkyl or phenyl, and


R¹⁶ is hydrogen, chlorine, methyl or methoxy, or

A₃) is a liquid acetal or ketal of the formula III in which Ar³ is phenyl,

R¹⁷ is hydrogen and R¹⁸ and R¹⁹ are C₁—C₄alkyl, and component B is a titanocene compound of the formula IV in which R²¹ and R²² are an unsubstituted or C₁—C₄alkyl-substituted cyclopentadienyl anion and


EP 0 242 330 B1

R²³ and R²⁴ are a group of the formula VIII




VIII

in which R³⁰, R³¹ and R³² are independently of one another hydrogen, F, Cl, Br, C₁—C₁₄alkoxy, a tertiary amino group or aminomethyl group having 2—20 C atoms or a quaternary ammonium or ammonium-methyl group having 3—24 C atoms or R²³ and R²⁴ together are a divalent group of the formula



in which Y has the meaning given in claim 1, or component B is a titanocene compound of the formula VII in which R²¹ and R²² are an unsubstituted or C₁—C₄alkyl-substituted cyclopentadienyl anion and R²⁸ is a group of the formula IX



IX

in which R³³, R³⁴ and R³⁵ are independently of one another hydrogen, F, Cl, Br or C₁—C₁₄alkoxy and R²⁹ has one of the meanings given for R²⁸ or is F, Cl, Br, CN, N₃, unsubstituted or halogen-substituted C₂—C₄acyloxy, —NCO or —NCS.


4. A liquid initiator mixture according to claim 1, wherein component A is either a compound or a technical-grade mixture of compounds of the formula I in which Ar¹ and Ar² are phenyl, R¹ is C₄—C₁₆alkyl, —CH₂—COO(C₁—C₄alkyl), —CH₂CH₂X or —CH₂CH₂O—_mR⁶, in which X is chlorine, C₁—C₈alkoxy or a tertiary amino group having 2—8 C atoms; m is a value from 2 to 20, R⁶ is C₈—C₁₆alkyl or C₁₃—C₁₆alkylphenyl, R² is methyl or has one of the meanings given for R¹, or is a compound of the formula II in which R¹¹ and R¹² are methyl or together with the C atom to which they are bonded form a cyclopentane or cyclohexane ring, R¹³ is methyl or phenyl, R¹⁴ is H or methyl, R¹⁵ is H, methyl or phenyl and R¹⁶ is H, methyl or methoxy, or in which component A is 2,2-dimethoxyacetophenone or 2,2-diethoxyacetophenone.

5. A liquid initiator mixture according to claim 4, wherein component A is a compound or a technical-grade mixture of compounds of the formula I.

6. A liquid initiator mixture according to claim 5, wherein component A is a compound or a technical-grade mixture of the formula I in which R¹ and R² are —CH₂CH₂O—_mR⁶, in which m is a value from 2—12 and R⁶ is C₈—C₁₆alkyl or C₁₃—C₁₆alkylphenyl.

7. A liquid initiator mixture according to claim 3, wherein component B is either a compound of the formula IV in which R²¹ and R²² are a cyclopentadienyl or methylcyclopentadienyl anion and R²³ and R²⁴ are a group of the formula VIII in which either a) R³⁰ is H, F, Cl or Br, R³¹ is fluorine or C₁—C₄alkoxy and R³² is H, Cl or Br or b) R³⁰ and R³² are H, F, Cl or Br and R³¹ is H, Cl, Br, C₁—C₁₄alkoxy, a tertiary amino or aminomethyl group or a quaternary ammonium or ammoniummethyl group, or B is a compound of the formula VII in which R²¹ and R²² are a cyclopentadienyl or methylcyclopentadienyl anion, R²⁸ is 2-(trifluoromethyl)phenyl or 6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl and R²⁹ is defined in the same way as R²⁸ or is F, Cl, Br, CN, N₃, —O—CO—CH₃, —O—CO—CF₃, —NCO or —NCS.

8. A compound of the formula I



I

in which Ar¹ and Ar² are independently or each other phenyl or C₁—C₄alkyl- or halogen-substituted phenyl, and a) R¹ is a group of the formula —CH₂CH₂O—_m(C₈—C₁₆alkyl) or —CH₂CH₂O—_mC₆H₄—(C₇C₁₀alkyl), in which m is a value from 2—20, and R² is C₁—C₄alkyl or has the meaning given for R¹ or b) R¹ and R² have the same meaning and are each a C₉—C₁₆alkyl radical.

EP 0 242 330 B1

9. A compound according to claim 8 of the formula I in which Ar¹ and Ar² are independently of each other phenyl or C₁—C₄alkyl- or halogen-substituted phenyl and R¹ and R² have the same meaning and each is a C₁₂—C₁₆alkyl radical.

10. A photocurable composition containing at least one ethylenically unsaturated compound and 0.5 to 20% by weight of an initiator mixture according to claim 1.

11. A photocurable composition according to claim 10, wherein the composition is a surface coating or printing ink.

12. A photocurable composition according to claim 10, wherein the composition is used for preparing printing plates, resist materials, image-recording materials or other kinds of information carriers.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)